



Fashion 40 är en vattenspädbar oljefärg baserad på ny teknologi för inomhusbruk. Har goda appliceringsegenskaper och god utflytning. Användes till mellan- och toppstrykning på dörrar, fönster, karmar, listverk, inredningar och på träpaneler på väggar och i tak.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenspädbar oljefärg baserad på polyuretan
Kulör:	Olika, bryts till önskad färg
Glans:	Halvblank 40
Viskositet (P):	80 - 100
Egenvikt kg/l:	Ca 1,1 – 1,3
pH:	8-9
Torrhalt, volym %:	37

APPLICERINGSTEKNISKA DATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roll eller spruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad förbrukning:	Ca 7 – 9 m ² /l
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	120 my
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50 my
Torrtid (23°C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1-2 timmar
Övermålningsintervall, min:	6 timmar
Minimum målningstemp:	Rumstemperatur

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Tidigare målade ytor kan tvättas med Gjøco Interiörrengöring och sköljas med vatten. Gammal blank och halvblank målning mattas ned med sandpapper. Nytt träverk, smitande och sugande underlag bör borstas och grundas med Fashion 02 Heftgrunn.

Bruksanvisning

Fashion 40 är färdig till bruk och skall normalt inte förtunnas.

Övrig information

Förvaras torrt och frostfritt. Omröres väl före bruk. Olika prod.nr. blandas för att undvika glans och kulörskillnad.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS