



Gjøcoproff 07 är en helmatt vattenspädbar PVA-färg för användning inomhus. Gjøcoproff 07 används till mellan- och färdigstrykning på puts, betong, byggskivor, glasfiberväv etc.

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	PVA dispersionsfärg
Kulör::	Vit och olika baser
Glans:	Sidenmatt
Förbrukning:	8 – 10 m <sup>2</sup> / liter, beroende på underlaget
Egenvikt kg/l:	ca 1,3
Torrhalt, volym %:	38

## APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Applikeringsmetod:	Pensel, roller eller spruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	120 my
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50 my
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):	
Dammtorr:	Ca 1 timme. Låg temperatur förlänger torrtiden
Övermålningsintervall, min:	Ca 4 timmar
Minimum målningstemp.:	+5°C

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Blanka ytor slipas med fint sandpapper. Tidigare kalkat och sugande underlag skrapas, borstas och behandlas med Gjøco Murseis före målning med Gjøcoproff 07.

### Bruksanvisning

Gjøcoproff 07 är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas.

### Generellt

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans.

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C.

### Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS