

---

Herregård Maximal är en emulsionsmålning baserad på ren akryl och vattenburen alkyd. Herregård Maximal behåller glansen längre och är mera motståndskraftig mot blekning än traditionella husfärger.

---

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenburen akryl/alkyd husfärg
Kulör:	Färger bryts över brytmaskin
Glans:	40-60
Förbrukning:	8 – 10 m <sup>2</sup> / liter, beroende på underlaget
Flampunkt °C:	-
Egenvikt kg/l:	ca 1,2
Torrhalt, volym %:	38

---

## APPLICERINGSTEKNISKA DATA:

Applikeringsmetod:	Pensel eller högtrycksspruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.015"-0.018"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	80-100 my
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	35-45 my
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):	
Damm torr:	Ca 0,5 timmar. Låg temperatur förlänger torrtiden
Övermålningsintervall, min:	Ca 2 timmar
Minimum appliceringstemp.:	+5°C

---

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget SKALL vara rent och torrt. Det är viktigt att underlaget är noga rengjort för att säkra god vidhäftning. Lös, gammal färg och lösa träfiber tas bort genom stålborstning/ skrapning. Ytor tvättas med Gjoco Hustvätt (se bruksanvisning). Ytor som är angripna av ytmögel eller alger, behandlas med Gjoco Svamp- och växtborttagning. Undersök tidigare behandlings vidhäftning till underlaget. Vid dålig vidhäftning tas tidigare behandling bort och bårt trä grundas med Gjoco Oljegrundning. Torr och sliten yta måste rengöras och stålborstas noga innan 1-2 strykningar oljegrundning. Nytt eller bårt trä SKALL behandlas med 1-2 strykningar Gjoco Oljegrundning. Kom ihåg att grunda ändträ extra väl (3-4 gånger).

### Bruksanvisning

Herregård Maximal är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Nytt ohyvlat och tidigare behandlat trävirke ges 1-2 strykningar. Hyvlat trävirke ges 2-3 strykningar.

### Generellt

Färgen skyddas mot frost. Rör om väl före bruk. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas före bruk för att undvika skillnader i kulör. Dagg eller duggregn på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Sol på våta eller halvtorra ytor kan ge skinnbildning och solblåsor. Gammal tjära- eller mineralolja-behandling kan ge missfärgning vid ny behandling.

---

### Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

---



---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjoco AS

---