



Gjøco Oljegrunning är en lätt tixotrop grundfärg för utvändigt träverk och är baserad på penetrerande alkyder och oljor. Innehåller mögelhindrande medel mot röta och svartmögel. Gjøco Oljegrunning är idealisk för grundning av utvändigt träverk bestående av gran och furu, både nytt och väderslitet.

## FYSIKALISKA DATA

Typ	Grundfärg baserad på alkydoljor.
Färg:	Träfärg och vit
Flampunkt:	>62 °C
Egenvikt (kg/l):	0,9
Torrhalt (volym %):	42

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller spruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	80 mikrometer
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	20 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8-12 m <sup>2</sup> /liter, beroende på underlaget
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0.015"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	Min 150 kg/cm <sup>2</sup>
Torrtid (23 °C, 50% R.H.):	
Dammtorr:	6 timmar. Låg temperatur förlänger torrtiden.
Övermål. intervall, maximum	24 timmar. Låg temperatur förlänger tiden.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Väderslitet, grått träverk måste stålborstas/slipas före behandling. Tidigare behandlade ytor skrapas och borstas rena från lösa partiklar. Ytor som är angripna av svartmögel behandlas först med Gjøco Svamp- och växtborttagning.

### Bruksanvisning

Nytt och obehandlat träverk behandlas med Gjøco Oljegrunning snarast efter uppsättning. Bort trä ges en strykning. Använd bred pensel. På väderslitet och starkt sugande underlag kan två strykningar vara nödvändigt. Kom ihåg att mätta virkesändar och skarvar med 3-4 strykningar. Produkten är färdig till bruk och ska inte förtunnas. Vidarebehandling skall utföras inom 4 månader.

### Övrig information

Eventuell uppflytning av olja röres in i färgen en stund före bruk. Lasering med transparent oljelasyr kan ge en annan färg än på bart träverk. Gör en provstrykning.

### Säkerhet

Se eget varuinformationsblad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS