

Dalapro DM20 er en hvid pulverspartelmasse til hurtig reparation af gipsplader indendørs. Kan også anvendes på beton, puds og tidligere malede lofter og vægge. Dalapro DM20 er let at blande til en smidig konsistens og er hurtighærdende med en åbentid på cirka 20 minutter.

FYSISKE DATA

Type:	Polymerforstærket gips
Farve:	Hvid
Egenvægt kg/l:	Ca. 1,15
pH:	7-8 i blanding
Kornstørrelse:	Maks. 0,2 mm
Egenvægt:	2,5-3 g/cm ³

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Stålspartel
Blandingsforhold:	1 del vand og 2 dele pulver. Strø pulveret i vandet, vent 2-3 min. før omrøring.
Forbrug:	0,9 kg/m ² /mm
Åbentid:	Ca. 20 min.
Overmalingsinterval, min.:	Afhænger af lagtykkelse, luftfugtighed og temperatur
Anbefalet påføringstemp. °C:	Min +5
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt, fri for fedt og uden løse partikler. Blanke og snavsede flader rengøres med Gjoco Interiørvask. Sugende underlag primes med Gjoco Murseis.

Påføring

Påføres med stålspartel. Afslibning udføres med fint sandpapir 100-120. Spartlede flader bør grundes før tapetsering.

Øvrige informationer

Opbevares mørkt, tørt og frostfrit. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. Åbnet emballage skal bruges inden 3 mdr.

Sikkerhed

Se separat sikkerhedsdatablad. Brug støvmaske og øjenbeskyttelse ved slibning af større flader.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet



er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen. Udgivet af Gjøco AS
