



# HERREGÅRD EXCLUSIVE OLJEMALING

---

Herregård Exclusive Oljemaling er en slitesterk og værbestandig oljemaling for utvendig treverk. Den er spesielt godt egnet for værutsatte steder, og gir god beskyttelse mot falming og nedmatting. Herregård Exclusive Oljemaling er forsterket med ekstra filmbeskyttende sopphindrende middel og UV-beskytter. Den har god vedheft til underlaget, og er velegnet til dører og vinduer. Herregård Exclusive Oljemaling anvendes på nytt og grunnet treverk, tidligere beiset eller malt utvendig høvlet eller uhøvlet treverk.

---

## FYSIKALSKE DATA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Type:                 | Oljemaling  |
| Farge:                | Hvit, A, B, C, gul, klar rød, oker og oksydrød base |
| Glans:                | 40-60 halvblank                                     |
| Flammepunkt:          | >60 °C  |
| Egenvekt (kg/l):      | 1,2 (base A)  |
| Tørrestoff (volum %): | Ca. 59 (base A)                                     |

---

## BRUKSDATA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Påføringsmetode:                   | Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.                             |
| Tynner / rengjøringsmiddel:        | White Spirit  |
| Anbefalt filmtykkelse, våt:        | 80 - 140 mikrometer   |
| Anbefalt filmtykkelse, tørr:       | 50 - 85 mikrometer  |
| Anbefalt forbruk:                  | Uhøvlet tre ca. 6-9 m <sup>2</sup> /liter, høvlet tre ca. 10-15 m <sup>2</sup> /liter |
| Veiledende data høytrykksprøyte:   |   |
| Dyse:                              | 0,46 mm/0.018"  |
| Viftevinkel:                       | 65°-80°   |
| Malingstrykk:                      | 150 kg/cm <sup>2</sup>  |
| Tørketid (23 °C, 50% R.H.):        |   |
| Støvtørr:                          | 12 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.         |
| Intervall for overmaling, minimum: | 24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.         |
| Minimum påføringstemperatur:       | 0 °C. Lave temperaturer gir senere tørk, og økt fare for duggmatting m.m.             |

---

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter.

### Nytt treverk

Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes før behandling med Gjøco Oljegrunning. Nytt og bart treverk, også trykkimpregnert, påføres 1 strøk Gjøco Oljegrunning. All endaved må mettes godt med Gjøco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. På høvlet treverk, skarpe

# HERREGÅRD EXCLUSIVE OLJEMALING

---

kanter og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft og god kantdekk.

## Tidligere behandlet treverk

Fett, svertesopp og andre forurensninger fjernes med Gjoco Kraftvask. Tidligere malt eller dekkbeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålbørste/sliping. Bort tre grunnes med Gjoco Oljegrunning, og flekkes med Herregård Exclusive Oljemaling. All endeved må mettes godt med Gjoco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått.

## Bruksmåte

Herregård Exclusive Oljemaling er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk).

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



---

## ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Mørke farger som får høy temperatur i sola er mer utsatt for solblærer enn lyse farger. Unngå påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Mørke, skarpe og klare farger vil være mer utsatt for falming på værveggene enn lyse farger. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk.

Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produktet inneholder <300 g/l VOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn



# HERREGÅRD EXCLUSIVE OLJEMALING

---

produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjoco AS

---