

Herregård Maximal er en emulsjonsmaling basert på ren akryl og vanntynnbar alkyd. Inneholder filmbeskyttende midler mot svertesopp. Herregård Maximal er en slitesterk og glansstabil høykvalitetsmaling som gir treverket god beskyttelse mot værpåvirkning og sollysets nedbryting. Herregård Maximal kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes på primet metall. Nytt, ferdig grunnet eller bart treverk må først behandles med 1 strøk Gjoco Oljegrunning.

FYSIKALSKE DATA

| | |
|----------------------|---|
| Type: | Hybridmaling basert på ren akryl og vanntynnbar alkyd |
| Farge: | Hvit, A, B, C, oker, gul, klar rød og oksydrød base |
| Glans: | Halvblank 25-35 |
| Viskositet (P): | 130-150 |
| Egenvekt (kg/l): | Ca. 1,2 |
| Tørrstoff (volum %): | Ca. 38 |
| VOC: | EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <30 g/l VOC. |

BRUKSDATA

| | |
|---|--|
| Påføringsmetode: | Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle |
| Tynner / rengjøringsmiddel: | Vann |
| Anbefalt filmtykkelse, våt: | 90-110 mikrometer |
| Anbefalt filmtykkelse, tørr: | 40-50 mikrometer |
| Anbefalt forbruk: | Uhøvlet tre ca. 7-10 m ² /liter, høvlet tre ca. 10-12 m ² /liter |
| Veiledende data høytrykksprøyte: | |
| Dyse: | 0.018" |
| Viftevinkel: | 65°-80° |
| Malingstrykk: | 150 - 180 kg/cm ² |
| Tørketid (23 °C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr: | 1/2 time. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse. |
| Overmalingsintervall (v/23°C), minimum: | 2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse. |
| Minimum påføringstemp. °C: | + 5°C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større risiko for duggmatting m.m. |

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4-6 uker rengjøres med Gjoco Husvask og stålbørstes for løse trefibre. Tidligere behandlet treverk rengjøres med Gjoco Kraftvask (følg bruksanvisningen på emballasjen). Gammel løs maling/ beis fjernes ved stålbørsting/ skraping. Flater som er angrepet av svertesopp behandles med Gjoco Sopp- og Grønskefjerner. Nytt, ferdig grunnet eller bart treverk må grunnes med 1 strøk Gjoco Oljegrunning

før påføring av Herregård Maximal. NB! Det er viktig med god rengjøring for å sikre tilfredsstillende vedheft til underlaget. Undersøk alltid vedheften til tidligere malt treverk. Er vedheften dårlig fjernes gammel maling og treverket grunnes med Gjoco Oljegrunding før påføring av Herregård Maximal. Påse at all endeved mettes med Gjoco Oljegrunding 3-4 strøk før påføring av Herregård Maximal. På høvlet treverk og andre harde og blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

Bruksmåte

Herregård Maximal er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Vær oppmerksom på linolje- og fuktproblemer. Duggfall/ regn på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Gammel tjære- eller mineraloljebehandling kan gi misfarging ved ny behandling. Ta prøveoppstrøk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Malingen må ikke utsettes for frost. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Emballasjestørrelser: 0,68, 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS