

Herregård Supermax er en akrylforsterket vanntynnet oljemaling til utendørs bruk. Den er slitesterk og glansstabil, og gir god beskyttelse mot været i et tøft nordisk klima. Herregård Supermax har gode tørkeegenskaper som gir muligheter for 2 strøk på en dag. Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger. Herregård Supermax kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnet hybridmaling basert på alkydolje og akryl
Farge:	Hvit, A, B, C, gul, klar rød, oker og oksydrød base
Glans:	Halvblank 35-45
Viskositet (P):	130-150
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,25 (hvit)
VOC:	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <40 g/l VOC.

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel og rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-130 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-55 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhøvlet tre ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter, høvlet tre ca. 8-12 m <sup>2</sup> /liter
Veiledende data for høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,46 mm / 0,018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	MPa 15-18 / 150 - 180 kg/cm <sup>2</sup>
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vind og filmtykkelse. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr
Støvtørr:	2 timer.
Min. intervall for overmaling:	4 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 5°C. Temperaturen i luft og underlag må være over +5 °C

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Nytt, ferdig grunnet, bart og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk Gjoco Oljegrunning klar. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Gjoco Oljegrunning. All endeved/kuttflater må mettes godt med Gjoco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. Tidligere behandlet underlag rengjøres med Gjoco Kraftvask. Løs maling, beis og trefibre fjernes ved skraping/børsting. På høvlet treverk og andre

harde og blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

## Bruksmåte

Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere behandlet treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Underlaget må være fast, rent og tørt før malingen påføres. Underlag som tidligere er behandlet med linoljemaling/beis kan gi blærer. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging som er spesielt synlig på lyse farger. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi skinntørking og blæring. Må ikke brukes på rimet treverk. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking. Produktet skal ikke tynnes eller tilsettes fremmede oljer/produkter. Baser skal brennes over GjocoMix. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +5°C. For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS