

# HERREGÅRD TERRASSEBEIS VANNTYNNET



Herregård Terrassebeis er en vanntynnet oljebeis beregnet til utendørs bruk på terrasser og hagemøbler av impregnert treverk. Den inneholder pigmenter som beskytter treverket mot sollysets nedbryting og filmkonserverende middel mot svertesopp. Herregård Terrassebeis penetrerer godt og hindrer oppsprekking av underlaget.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar/alkydoljebasert
Farge:	C og oksydgul base, brekkes til ønsket farge
Viskositet (Ford Cup):	45-50" F4
Egenvekt (kg/l):	1,02
Tørrstoff (volum %):	Ca. 22

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Skal ikke sprøytes
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Herregård Terrassebeis skal normalt ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /liter, høvlet tre
Brukstørr (23 °C, 50 % R.H.):	12 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Støvtørr:	2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	10°C. Lave temperaturer forlenger tørketiden betydelig.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling nytt treverk

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må tørke før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling.

### Forbehandling gammel/tidligere behandlet treverk

Vask terrassen med Gjoco Terrasserens. Gjenta behandlingen ved veldig skittent underlag og for å fjerne all tidligere behandling. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Tidligere behandling som ikke lar seg fjerne ved bruk av Terrasserens, slipes vekk. Grå, værslitte flater må stålbørstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse tre-fibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi avflassing.

### Bruksmåte

Spann med ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Påfør ett strøk Herregård Terrassebeis i ønsket farge. Best resultat oppnås ved å beise 1-2 bord i hele lengden. Terrassebeisen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Eventuelt overskudd av beis strykes av i lengderetningen med tørr, lofri klut. Filmdannelse kan føre til avflassing.

# HERREGÅRD TERRASSEBEIS

## VANNTYNNET



Beisen vil trekke ulikt i treverket rundt kvister og mykere deler av treet, noe som kan gi ulikt fargespill. Behandling av kvist, og harde og tette tresorter som for eksempel lerk, kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.

Unngå påføring i sterkt solskinn, fuktig vær og ved lave temperaturer. Sjekk at det ikke er meldt regnvær det første døgnet etter påføring. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden betydelig. Vær spesielt oppmerksom ved vår og høst med lave nattetemperaturer. Ha en presenning klar i tilfelle regn.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av beisen for å hindre søl og inntørking. Beisen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

### Avfallshåndtering

Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Fargen på Herregård Terrassebeis endrer seg under opptørking. Herregård Terrassebeis er en transparent beis, og den ferdige fargen vil påvirkes av underlaget og hvor mye beis som påføres. Ta gjerne prøve oppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Det anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av brekkfarge/pigment.

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produktet inneholder <5 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Gjoco sine produkter regnes som halvfabrikata. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS