

GJØCOPOXY BP BETONG PRIMER

GjøcoPoxy BP er en to-komponent, lavviskøs og løsemiddelfri primer. GjøcoPoxy BP er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss, sementbasert underlag, og lignende. Påføres på ubehandlet underlag før videre behandling med epoxy eller polyuretan. GjøcoPoxy BP penetrerer godt inn i betongen og sørger for god forankring/vedheft til underlaget dersom riktig forbehandlingsmetode følges.

BRUKSOMRÅDE

Lager/produksjon
Korridorer
Laboratorier/teknisk rom
Industrilokaler
Sykehus/Institusjoner
Utstillingslokaler/butikker

FORPAKNING

Sett á 9,1 kg:
6,15 kg del A og 2,95 kg del B

BRUKSDATA

Blandingsforhold:	6,15 kg del A og 2,95 kg del B.
Påføringsmetode:	Svaber, gumminal eller tannsparkel. Rull kan også brukes.
Rengjøringsmiddel:	Xylen eller Isopropanol. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	Ca. 0,2 – 0,4 kg/m ² , avhengig av underlag.
Brukstid:	30 min. Bør brukes omgående etter at del A og del B er blandet.
Tørketid (20°C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	5 timer.
Gangbar:	12 timer.
Overmal. intervall, maks.:	24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å sikre vedheft.
Herdetid:	7 døgn.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Holdbarhet:	2 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur (+5°C - +30°C).

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Maks restfuktighet i underlaget 5 % (95 RF). Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt.

GJØCOPOXY BP BETONG PRIMER

Påføring

Del B helles i del A og blandes godt sammen i 3 – 4 min. med langsomt-gående drill med mikser. Blandingen må brukes omgående. Påføres med svaber, gumminal eller tannsparkel. Minimum påføringstemperatur er +12°C; dette gjelder både underlag og lufttemperatur. Produktets temperatur skal også være over +12°C ved bruk. Anbefalt temperatur er +15-20°C. Etter påføring skal alle porer være fylt og overflaten skal fremstå som tett uten tørre felter. Dette er viktig for å unngå luftblærer i toppstrøk. Toppstrøk må påføres innen 24 timer. Overstiges tidsintervallet må overflaten slipes lett for å sikre nødvendig vedheft.

Epoxysparkel

Som epoxysparkel kan GjøcoPoxy BP tilsatt Sylotix brukes. Bland del A og del B godt med røreverk før Sylotix tilsettes til blandingen får en fromasjlignende konsistens. For småsparkling anbefales det å veie opp små mengder (for eksempel 0,62 kg del A og 0,29 kg del B i en 3 liters plastbøtte tilsatt ca. 6 vekt % Sylotix).

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



SIKKERHET

Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjøco AS
