

GJØCOPUR MEMBRAN

Gjøcopur Membran er en løsemiddelfri 2-komponent polyuretan. Produktet er en rissoverbyggende og elastisk membran. Produktet påføres normalt på betong eller andre sementbaserte underlag etter at egnet forbehandling og priming er utført.

BRUKSOMRÅDE

Gulv i parkeringsarealer
Industrigulv
Membran

FORPAKNING

Sett á 16 kg:
10 kg del A
6 kg del B

BRUKSDATA

Farge:	Lys gulhvit.
Egenvekt:	1,1 kg/l
Blandingsforhold:	10 kg del A og 6 kg del B.
Påføringsmetode:	Tannet sparkel eller nivårake.
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for Polyuretan. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	Minimum 1,6 kg/m ² .
Brukstid:	30 min.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Gangbar:	24 timer v/20°C.
Herdetid:	7 døgn.
Hardhet:	Shore A 70 (1 s), Shore D 30 (1 s)
Bruddforlengelse:	Ca. 500%
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.
Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding.	

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget 5 % (95 RF). Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og overflatetemperatur på underlaget skal være minst +12°C ved påføring, og være minst +3°C over gjeldende duggpunkt.

GJØCOPUR MEMBRAN

Påføring

Den relative fuktighet må være under 75 % både under påføring og herding. Uherdet produkt må ikke komme i kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag som strømaterialer. Del A og del B bør ha en temperatur over +15°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingens må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake til ønsket tykkelse.

Herdetid

Membranen er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
