

GJØCOPUR SL

GjøcoPur SL er et løsemiddelfritt fleksibelt to-komponent PU - belegg for gulv med stor slitasje. GjøcoPur SL er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Vil gulne i sollys uten at det virker negativt på produkttegenskapene.

BRUKSOMRÅDE

Industrigulv
Parkeringsdekker
Ramper

FORPAKNING

Sett á 22,5 kg:
17,5 kg del A
5 kg del B

BRUKSDATA

Farge:	Lys grå.
Blandingsforhold:	17,5 kg del A og 5 kg del B.
Påføringsmetode:	Tannet sparkel eller nivårake.
Rengjøringsmiddel:	Tynner eller annet rengjøringsmiddel for polyuretan. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk.
Egenvekt på blanding:	Ca.1,3 kg/l.
Tynning:	Produktet skal ikke tynnes.
Forbruk:	2,6 kg/m ² gir 2 mm tykkelse.
Brukstid:	40 min. ved +20°C
Minimum påføringstemp. °C:	+ 12°C i underlag og luft, og minst 3°C over gjeldende duggpunkt.
Herdetid:	7 døgn.
Hardhet:	Shore D 73 (1 s).
Bruddforlengelse:	80%.
Holdbarhet:	1 år i uåpnet forpakning ved normal lagringstemperatur.
Produktet må ikke brukes på fuktig underlag, eller utsettes for fuktighet før herding.	

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett. Max restfuktighet i underlaget 5 % (95 RF). Betongkvalitet min C 25. Forbehandlingen av betong gjøres ved sliping, fresing, slyngrensing eller sandblåsing. Overflaten støvsuges grundig til slutt. Lufttemperatur og overflatetemperatur på underlaget skal være minst +12°C ved påføring, og være minst +3°C over gjeldende duggpunkt.

Påføring

Den relative fuktighet må være under 75 % både under påføring og herding. Uherdet produkt må ikke komme i kontakt med fuktighet eller vann. Det er viktig at det kun brukes tørre tilslag som

GJØCOPUR SL

strømmaterialer. Del A og del B skal ha en temperatur over +15°C ved blanding. Rør først opp del A med langsom gående drill, og tilsett del B. Bland godt i minst 3 minutter til homogen blanding. Blandingen må brukes omgående. Påføres med tannet sparkel eller nivårake.

Selvtjevne belegg

Den forbehandlede flaten skal alltid primes med for eksempel Gjøcopoxy BP, Gjøcopoxy MF eller Gjøcopoxy R før påføring av GjøcoPur SL. Vær særlig obs på aktuell primer og intervalltid (se teknisk datablad for aktuell primer). Dersom denne overstiges bør flaten slipes lett før videre behandling.

Etter blandingen påføres GjøcoPur SL overflaten med egnet hjelpemiddel som f.eks. nivårake eller tannsparkel.

Slurrybelegg

Den forbehandlede flaten skal alltid primes med for eksempel Gjøcopoxy BP, Gjøcopoxy MF og Gjøcopoxy R før påføring av GjøcoPur SL. Vær særlig obs på aktuell primer og intervalltid (se teknisk datablad for aktuell primer). Dersom denne overstiges bør flaten slipes lett før videre behandling.

GjøcoPur SL legges først som selvtjevne belegg og mettes umiddelbart med tørr og ren kvartssand. Løs og ubundet sand fjernes fra det tørre og herdede slitelaget, og et toppsjikt med Gjøcopoxy SL eller GjøcoPur SL påføres med svaber, nivårake eller stålsparkel til ønsket overflatestruktur er oppnådd.

Ved tykkelser på mer enn 5 mm bør belegget bygges opp i flere momenter.

Herdetid

PU-belegget er ferdig herdet etter 7 dager, og må ikke utsettes for vannsøl, kjemikalier og mekanisk slitasje før full herding er oppnådd.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Malingen tåler ikke frost. Bruk ikke ulike batchnummer på samme strøk; det kan føre til fargeforskjeller.

GJØCOPUR SL

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Produktet kan gi allergi og skade luftveiene. Bruk hansker og åndedrettsvern.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
