

Gjøco Bliss 30 er en helsevennlig, løsemiddelfri, akryl dispersjonsmaling til innendørs bruk. Gjøco Bliss 30 er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Gjøco Bliss 30 har minimal malingslukt og emisjon under påføring og tørking. Brukes til mellom- og toppstrøk i tørre rom på panel, bygningsplater, de fleste typer tapet, puss, betong, glassfibervev, miljøstrie og tidligere malte flater.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnbar akryl dispersjonsmaling
Farge:	Base hvit og base A som brekkes over Gjøcomix
Glans:	Halvblank 30
Viskositet (P):	70-90
Egenvekt (kg/l):	1,38

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,53 mm/ 0.021"
Viftevinkel:	65°-80°
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, min:	2 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med sandpapir og grunnes med Gjøco Sperregrunn. Ny panel og gammel misfarget panel påføres minimum 2 strøk Gjøco Sperregrunn for isolering og sperring av kvist.

Ved overfølsomhet, la andre utføre malingsarbeidet ved bruk av andre produkter enn Bliss.

Bruksmåte

Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Gjøco Bliss 30 er anbefalt av:



Konservering:

All maling må konserveres for ikke å råtne i spannet. I Gjøco Bliss 30 er det brukt en kombinasjon av 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) og N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin. Nivåene er langt lavere enn EUs kosmetikkdirektiv 76/768/EØF

Innhold:

Vann (fortynningsmiddel), titandioksid (pigment), akryl polymer (bindemiddel), kalsiummagnesiumkarbonat (fyllstoff), kaolin (fyllstoff). Inneholder mindre enn 1% av følgende: Akrylpolymer (dispergeringsmiddel), polyuretan (fortykket), polysiloksan (skumdemper).
Konservering: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) som eneste kjente allergen.

NAAF: For å beskytte huden anbefaler NAAF/Gjøco å benytte hansker når du maler. Malingsbasen er anbefalt av NAAF, ekstra farge tilsettes fra det fargesystemet som er tilgjengelig ved utsalgsstedet.

Miljømerking

Gjøco Bliss 30 er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen



Svanemerket maling:

- Har bestått strenge kvalitetstester
- Inneholder minimalt med kjemikalier som kan skade helse og miljø
- Er drøy, dekker godt og er slitesterk

ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.

Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk.

Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter



SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <0,3 g/l VOC

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS
