

Fashion er en vanntynnbar luktsvak oljemaling for innendørs bruk. Har gode påføringsegenskaper og gir en slitesterk og elegant finish. Benyttes til mellom- og toppstrøk på panel, MDF, dører, vinduer, karmen, listverk og innredninger.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling
Farge:	Hvit-, A-, B-, C-base som brekkes over Gjocomix
Glans:	Finnes i: Matt 05, silkematt 15, halvblank 40, høyglans 80
Viskositet (P):	65-80
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,1-1,3
Tørrstoff (volum %):	35-37

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 - 120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1-2 timer
Overmalingsintervall, min:	6 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Gjoco Husvask og skylles med vann. MFD, bygningsplater, harde underlag, gammel halvblank eller blank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Alle flater grunnes med 1 strøk Gjoco Sperregrunn. Underlag behandlet med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Fashion 05/15/40/80.

Ny og gammel misfarget/gulnet panel grunnes med minimum 2 strøk Gjoco Sperregrunn.

Bruksmåte

Fashion er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. På interiørdetaljer og overflater hvor det ønskes glatt og jevn overflate, anbefales bruk av pensel av god kvalitet. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10 °C. Rør godt om før bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel.

For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste.

Emballasjestørrelser: 0,68 og 2,7 liter

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <75 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS