

Gjøco Supermatt Rom er en vanntynnbar, helmatt akryl veggmalning som gir fargedybde og et vakkert rolig resultat uten gjenskin. Anvendes på vegger av f.eks. bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Ren akrylmalning
Farge:	Hvit + A, B, C base som brekkes over Gjøcomix
Glans:	Helmatt
Viskositet:	70-90
Egenvekt (kg/l):	1,3
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann, vaskes med såpe og vann
Anbefalt forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter avhengig av underlaget
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Helt gjennomherdet først etter 4 uker. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller egnet rengjøringsmiddel og vask over med rent vann. Gammel, blank og halvblank maling mattes ned med sandpapir og avstøves. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Gjøco Supermatt Rom. Flater misfarget av nikotin, sot div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Gjøco Sperregrunn.

### Bruksmåte

Gjøco Supermatt Rom er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påfør 1-2 strøk etter behov med Gjøco Supermatt Rom. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake til halvtørr maling.

### Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

---

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



---

## ØVRIG INFORMASJON

Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå glans og fargeforskjell. Emballasjestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter

---

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

---

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjøco AS

---