

Dalapro DM60 er et hvitt pulversparkel spesielt for finsparkling av gipsplater innendørs. Kan også benyttes på betong, puss og tidligere malte tak og vegger. Dalapro Sparkel Premium DM60 er lett å blande til en smidig konsistens, og egner seg godt til bredsparkling i både tynne og tykke sjikt.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Polymerforsterket gips
Farge:	Hvit
Egenvekt kg/l:	Ca 1,15
pH:	7-8 i blanding
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Egenvekt:	2,5-3 g/cm <sup>3</sup>

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel
Blandingsforhold:	1 del vann og 2 deler pulver. Strø pulveret i vannet, vent 2-3min før omrøring.
Forbruk:	0,9 kg/m <sup>2</sup> /mm
Åpentid:	Ca 60 min
Overmal. intervall, min:	Avhenger av sjikttykkelse, luftfuktighet og temperatur
Anbefalt påføringstemp. °C:	Min +5
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke og forurensete flater rengjøres med Gjoco Interiørrrens. Sugende underlag primes med Gjoco Murseis.

### Påføring

Påføres med stålsparkel. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100-120. Sparklete flater bør grunnes før tapetsering.

### Øvrig informasjon

Lagres mørkt, tørt og frostfritt. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. Åpnet emballasje må brukes innen 3 mnd.

## Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Bruk støvmaske og øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.



---

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. Utgitt av Gjøco AS

---