

Proff Lettsparkel Medium er et høykvalitets lettsparkel til sparkling innendørs i tørre rom. Produktet er lett å påføre og slipe, og har meget god fyllevne. Skal ikke brukes til å legge papirstrimmel i. Til flekk-, og helparkling av gips, betong, lettbetong samt tidligere malte flater. Velegnet under tapet.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Latekspolymer, med dolomitt og aluminiumssilikat som fyllstoff
Farge:	Hvit
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,3
pH verdi:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørrstoff, volum %:	Ca. 58

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes.
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m ² ved 1 mm sjikttykkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringstørr:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, min:	Ca. 24 timer
Sjikttykkelse:	Max. 3 mm
Minimum påføringstemperatur:	Min. +5 °C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke, malte flater rengjøres med Gjoco Husvask og mattslipes. Ujevnheter fjernes ved sliping. For skjøtesparkling av nye gipsplater skal Proff Lettsparkel Fin og papirstrimmel benyttes. Papirstrimmel legges på våt sparkel og presses godt inn med bredsparkel. Deretter påføres Proff Lettsparkel Fin én gang til. Overskytende sparkelmasse fjernes.

Påføring

Proff Lettsparkel Medium påføres med sparkel, stålbrett eller maskin. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling. Anbefalt forbruk: Avhengig av underlaget ca. 1 m²/liter ved 1 mm tykkelse. Arbeidstemperatur: Underlaget må ha over + 10 °C ved påføring. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100–120. Sparklete flater bør grunnes før tapetsering.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparklet for å hindre søl og inntørking. Sparkle skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Sparkel skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
