

Gjøco Vinduskitt er et linoljebasert kitt ferdig til bruk. Anvendes til kitting av vindu og til reparasjoner av kittfalsen. Kan også benyttes til sparkling av spikerhull m.m. Gjøco Vinduskitt skal overmales for å få god holdbarhet.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Linoljekitt
Farge:	Hvit, naturell, brun
Egenvekt (kg/l):	Ca. 2,1

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Stålsparkel, kittkniv, fugepistol
Tynner/ rengjøringsmiddel:	White spirit.
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Berøringsstørr:	Ca. 0,5 time
Sjikt tykkelse:	Max. 3 mm
Anbefalt påføringstemp. °C:	Min. +5, Max. +40
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Bart tre og kittfalsen grunnes med maling eller Gjøco Oljegrunding før kitting.

Påføring

Påføres med stålsparkel eller kittkniv. Må ikke utsettes for kraftig regn eller sol før det er tilstrekkelig herdet. Overmales etter 2-4 uker. Påfør malingen 1-2 mm inn på glasset.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt og ikke ved høye temperaturer.

Produktet skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Produktet skal fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.





ØVRIG INFORMASJON

Lagres tørt og frostfritt. Uherdet kitt fjerne med papir eller Gjøco White spirit.
Emballasjestørrelser: 275 ml

SIKKERHET

Se eget sikkerhets datablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. Utgitt av Gjøco AS
