

Gjöcosil 02

ytbehandling



Produktbeskrivning

Gjöcosil 02 är en vattenburen emulsion, som innehåller organiska kiselpolymerer. Produkten absorberas lätt in i underlaget och skyddar träet mot smuts, vatten och fukt.

Användningsområden

Används tillsammans med Gjöcosil 01 på alla absorberande träslag gammalt som nytt, utomhus och inomhus. Använd inte produkten på träslag med låg absorptionsförmåga t.ex. virke från ädelträ som kan missfärgas vid behandlingen.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Organiska kiselpolymerer
Kulör:	Vit, genomskinlig efter torkning
Doft:	Svag doft
Specifik vikt (kg / l):	0,98
PH:	8-10

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller roller. Skall inte sprutas
Förtunning / rengöringsmedel:	Skall inte spädas.
Rekommenderad förbrukning:	Ca 8-10 m ² /liter
Användnings torr (23° C, 50 % relativ fuktighet):	4 timmar
Dammtorr:	2 timmar
Lägsta appliceringstemp. °C:	10°C. Utför inte behandlingen vid risk för regn, dagg eller frost
Lagring och hållbarhet:	Skall förvaras i försluten förpackning i 10-30°C och är då stabil i minst två år.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Trä grundbehandlas med Gjöcosil 01 och eventuella saltutfällningar borstas bort före slutbehandling med Gjöcosil 02 ytbehandling. Se instruktionen för Gjöcosil 01. Gjöcosil 02 påförs när Gjöcosil 01 har torkat 6 – 10 timmar och **innan det kommer regn**.

Gjöcosil 02

ytbehandling



Applicering

Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas och aluminium). Applicera Gjöcosil 02 i träets fiberriktning med pensel eller roller. Lägg på rikligt och låt dra i cirka 3 minuter. Arbeta därefter in vätskan och stryk ut tills träet är mättat. Ytan kan användas när den är helt torr, efter ca 4 timmar. Temperaturen behöver vara minst +10°C men undvik stark sol då det kan torka för fort.

OBS! Undvik regn under appliceringen och torktiden. Har en presenning redo i händelse av regn. Gjöcosil 02 läggs på en andra gång efter 10-14 månader. Då har medlet härdat och den andra strykningen fixerar ytan så att det håller i många år framöver.

Underhåll

Se till att hålla underlaget rent. Smuts, alger m.m. som ligger ovanpå skall tas bort. Efter vintern, då det ofta samlas smuts lägg på mildt rengöringsmedel, borsta och spola. Vid behov använd starkare medel. Ytskyddet som ligger övers är slitytan och kan behöva läggas på någon gång ytterligare under impregneringens livslängd. Det går bra att fläckbättra med Gjöcosil 02.

Under första året fällt ibland vita partiklar ut. Detta är översskottsvätska som sköls bort med regn eller kan borstas bort när ytan är torr. Ljusningsprocessen kan påskyndas genom att spola vatten på den behandlade ytan.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på embalaget.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjöco AB
