

HERREGÅRD EXCLUSIVE TJÄRBEIS



Herregård Exclusiv Tjärbeis är en högkvalitets lasyr för utomhus bruk. Den ger en transparent och fin lyster på träytor. Herregård Exclusive Tjärbeis består av väderbeständiga alkyder och tjära. Produkten innehåller UV-stabilisatorer och transparenta pigment som ökar beständigheten mot solljus och väderpåverkan. Tjärbeisen har en hög torrhalt som ger en vattenavvisande och slitstark yta som motverkar sprickbildning i underlaget. Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel. Används på nytt obehandlat, impregnerat eller tidigare laserat utvändigt virke.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Lasyr baserad på alkyd och trätjära
Kulör:	Bas gul och c, bryts till önskad kulör
Glans:	Blank
Densitet (kg/l):	0,9
Torrhalt (volym %):	Ca 60

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller roller. Sprutning bör utföras av proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Lacknafta
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,018"/0,021"
Sprutvinkel:	60°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Förbrukning:	4-6 m ² /litr.pr.strykning på ohyvlat, 8-12 m ² /litr.pr.strykning på hyvlat virke, beroende av sugförmågan på underlaget.
Torktid (23 °C, 50 % R.H.):	36-48 timmar. Herregård Exclusiv Tjärbeis torkar något långsammare än traditionella lasyrer och torktiden är beroende av väder och temperaturförhållande samt inträngning i underlaget.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Nytt trä behandlas omedelbart efter uppsättning med Gjoco Oljegrunding klar. Kom ihåg att behandla ändträ extra noga (3–4 stryk). Löst sittande, gammal lasyr och lösa träfiber stålborstas. Fett och andra föroreningar tvättas bort med Gjoco Kraftvask. Ytor som är angripna av svartmögel behandlas med Gjoco Algrent. Virke och panel som stått obehandlat mer än 3 veckor, samt slätt ohyvlat virke och timmer ska stålborstas/slipas innan applicering. Låt virket torka väl före vidare behandling

Applicering

Använd bred pensel och stryk 3–4 bräddor åt gången. Stryk hela bräddlängden för att undvika flammighet. Kom ihåg att behandla ändträ extra väl (3–4 stryk). Nytt ohyvlat virke strykes 2 gånger och nytt hyvlat virke strykes 3 gånger. Tidigare laserade ytor stryks 1–2 gånger efter behov, eventuellt 3 strykningar på hyvlat virke. Fasader i söder och västerläge slits normalt snabbare och kräver mer frekvent behandling.

Lagring

Återslut locket väl vid lagring av produkten för att undvika spill och intorkning. Produkten ska fraktas och lagras torrt och frostfritt

Avfallshantering

Flytande färg ska inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan levereras till godkänd mottagning för farligt avfall.



ÖVRIG INFORMATION

Eventuellt oljeseparering rörs ihop innan användning. Innehållet i burkar med olika produktionsnummer blandas ihop för att undvika glans och kulörskillnader. Dagg på halvtorr yta kan ge matta fläckar. Sol på våt eller halvtorr yta kan ge upphov till blåsbildning. Undvik därför applicering i direkt solljus och vid risk för dagg. Tjärbeisen är transparent och kulören kan därför variera på olika typer av underlag: hyvlat/ohyvlat/olika träslag m.m. Gör provstrykning. Tjärbeisen bleknar under påverkan av solljus. Emballagestorlek: 2,7 och 9 liter.

SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Eu gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 400 g/l (2010).
Produkten innehåller: <400 g/l VOC

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjoco

AS
