

Fashion är en vattenburen luktsvag oljefärg för inomhusbruk . Har goda appliceringsegenskaper och ger en slitstark och elegant finish. Används för mellan- och toppskikt på paneler, MDF, dörrar, fönster, trösklar, lister och möbler.

## FYSIKALISKA DATA

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ:             | Vattenspädbar polyuretanmodifierad oljefärg              |
| Kulör:           | Bas Vit, A, B och C som bryts enligt Gjöcomix            |
| Glans:           | Finns i: Matt 05, silkematt 15, Halvblank 40, Höglans 80 |
| Densitet (kg/l): | Ca 1,1 - 1,3   |
| Viskositet (P):  | 65 - 80  |

## BRUKSDATA

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Appliceringsmetod:                | Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.                                 |
| Förtunning/rengöringsmedel:       | Vatten  |
| Rekommenderad filmtjocklek, våt:  | 100 – 120 mikrometer  |
| Rekommenderad filmtjocklek, torr: | 40 mikrometer   |
| Förbrukning:                      | 8-10 m <sup>2</sup> /liter  |
| Torkning (23 °C, 50 % R.H.):      |   |
| Dammtorr:                         | 1- 2 timmar   |
| Övermålningsintervall, minimum:   | 6 timmar. Genomtorr efter 4 veckor beroende på luftfuktighet, temperatur, ventilation och filmtjocklek. |
| Minimum appliceringstemp. (°C):   | + 10. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.   |

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Tidigare oljemålade ytor rengörs med Gjøco Hustvätt och sköljs med vatten. MDF, paneler, hårda ytor, gamla halvblanka eller blanka målade ytor mattas ner med sandpapper och dammas av. Alla ytor grundas en strykning med en Gjøco Spärrgrund. Ytor som behandlats med alkydfärg skall alltid grundas före applicering med Fashion 05/15/40/80. Nya paneler och gamla missfärgade/gulnade paneler grundas med minst 2 strykningar av Gjøco Spärrgrund.

---

## Applicering

Fashion är klar för användning och skall inte förtunnas. För interiöra detaljer och ytor där den önskas slät och jämn yta, rekommenderas användning av kvalitetspensel. Appliceras jämnt och rikligt. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar.

## Lagring

Vid lagring av överbliven färg, sätt på locket ordentligt för att förhindra spill och uttorkning. Färgen bör transporteras, lagras och förvaras stående, torrt och frostfritt.

## Avfallshantering

Flytande färg skall inte hällas i avlopp eller miljön, utan lämnas till en godkänd uppsamlingsplats för farligt avfall.



---

## ÖVRIG INFORMATION

Appliceringstemperatur i luften och underlaget måste vara minst + 10 ° C. Omröres väl före användning. Olika produktions nummer blandas ihop innan användning. Målade ytor måste härda i minst fyra veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel. För att undvika sprickbildning längs med panelbrädor som ett resultat av förändringar i luftfuktighet, rekommenderas att panelbrädorna målas innan uppsättningen. Eventuellt kan panelen målas i slutet av vintern när luftfuktigheten är normalt lägst.  
Förpackningsstorlekar : 0,68 och 2,7 liter

---

## SÄKERHET

Se eget säkerhetsdatablad. Läs informationen på emballaget.  
EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 130 g/l (2010).  
Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS

---