



GJØCOPROFF 20

Gjøcoproff 20 är en vattenburen, miljövänlig och professionell PVA färg för inomhusbruk. Färgen är slitstark och tvättbar. Gjøcoproff 20 används till mellan- och färdigstrykning på puts, betong, byggsivor, glasfiberväv etc.

FYSIKALISKA DATA

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Typ: | PVA-sampolymer dispersionsfärg |
| Kulör: | Vit och olika baser |
| Glans: | Sidenmatt, 6-8 |
| Viskositet (P): | 120 |
| Densitet (kg/l): | Ca 1,3 |
| Torrhalt (volym %): | Ca 38 |

BRUKSDATA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Appliceringsmetod: | Pensel, rulle eller spruta. |
| Förtunning/rengöringsmedel: | Vatten |
| Rekommenderad filmtjocklek, våt: | 120 my |
| Rekommenderad filmtjocklek, torr: | 50 my |
| Vägledande data för högtrycksspruta: | |
| Munstycke: | 0,018"- 0,021", 0,46mm - 0,53mm |
| Sprutvinkel: | 65°-80° |
| Färgtryck: | Min 15 MPa/150 kg/cm ² |
| Förbrukning: | 7-10 m ² /liter beroende på underlaget |
| Torkning (23 °C, 50 % R.H.): | |
| Dammtorr: | 1 timme |
| Övermålningsintervall, minimum: | 3 timmar |
| Minimum appliceringstemp. (°C): | + 5 |

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör ytor med Gjoco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjoco Spärrgrund.

Obehandlad mur, tidigare kalkade och mycket sugande underlag skrapas, borstas rena och förgrundas med Gjoco Murseis (mur- & betongprimer) före målning med Gjøcoproff 07.

Applicering



GJØCOPROFF 20

Gjøcoproff 20 är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Gjøcoproff 20 appliceras bäst med rulle men pensel kan också användas.

Övrig information

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans.

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C.

Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AS
