



Gjøco Poxydekk är en luktsvag, vattenbaserade 2-komponent epoxifärg för inomhusbruk. Färgen bildar en vattentät, hållbar film som står bra mot de flesta kemikalier och lösningsmedel. Motståndet mot syror är något begränsade. Kan brytas till önskad färg. Gjøco Poxydekk kan användas på murverk, betong och mineralytor i tvättstugan, arbetsrum, källare, trappor, garage golv, lager, verkstad och industrilokaler, bensinstationer och golv och väggar i husdjursrom. Inte lämplig för ytor som är i rörelse, såsom trä och metall.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Tvåkomponent epoxifärg
Kulör:	Ljus grå + A, B och C bas som bryts med Gjøcomix
Glans:	Blank
Densitet (kg/l):	1,3 efter blandning av del 1 och 2
Torrhalt (%)	59
VOC:	EU gränsvärde för produkten (kat. A/j): 140 g/l (2010). Produkten innehåller <20 g/l VOC

BRUKSDATA

Blandningsförhållande	Del 1	Del 2	Summa (del1+del2)
	0,7 liter	0,2 liter	0,9 liter
	2,1 liter	0,6 liter	2,7 liter
	7 liter	2 liter	9 liter
Appliceringsmetod:	Pensel och rulle.		
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten		
Rekommenderad förbrukning:	5-8 m ² / liter		
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)			
Dammtorr:	2-3 timmar.		
Min. övermålnings intervall:	6 timmar vid 20° C		
Max. övermålnings intervall:	24 timmar vid 20° C. Vid längre intervall bör ytorna mattas ner att säkerställa vidhäftning.		
Genomhärdad	Ca 6 dygn		
Påföringstemperatur, min	12° C på ytan och i luft. Vid användning utomhus, rekommenderas perioden från maj till augusti.		

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och fri från fett. Cement/slam hinna på betongen måste tas bort innan vidarebehandling, antingen genom maskinslipning eller genom syratvättning. I rum med golvbrunn kan syratvättning användas. Använd 10 % saltsyralösning och skölj noga med vatten. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Hustvätt eller ammoniaklösning. Underlaget med membranhärdare kan orsaka dålig vidhäftning. Kontrollera därför vidhäftning eller ta bort membranhärdaren före ytterligare bearbetning.

Applicering



Gjøco Poxydekk bör förvaras vid rumstemperatur under en dag innan de används för bättre applikationsegenskaper. Del 1 och 2 blandas väl med mekanisk omrörning. Första lagret kan spädas med upp till 10 % vatten och användas som en primer. Blandningen ska användas inom 30 minuter, för att förhindra färg härdar i burken och blir svår att stryka ut.

NB Tjocka lager kan ge matt film. Sörj för god ventilation under applicering och under torktiden. Dålig ventilation och låg temperatur för omgivning och substratet vid kan ge matta fläckar. När det används ute t.ex. på balkonger, bör den användas under perioden från maj till augusti. Hög luftfuktighet/dagg på tidig höst och låga temperaturer kan orsaka dålig härdning. Direkt solljus kan orsaka gulning.

Färgen tål inte frost. Använd inte olika produktionsnummer på samma område, det kan orsaka färgskillnader.

Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt. Produkten ska transporteras och förvaras stående.

Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.

Förpackningsstorlekar A+B: 1 liter, 3 liter och 9 liter.

SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AB
