

HERREGÅRD

LINOLJEMALING/LINOLJEFÄRG



Herregård Linoljefärg är en halvblank, alkydförstärkt linoljefärg. Den används för utvändigt bruk på nytt, laserat eller målat trävirke. I vita och ljusa färger rekommenderas att lägga till Gjoco Zinkpasta för en mer hållbar film.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Alkydförstärkt linoljefärg
Kulör:	Vit, bas A, B, C, oksydrød och oker
Glans:	Halvblank
Flampunkt:	>62 °C
Densitet (kg/l):	Ca 1,32 (beroende på kulör)
Torrhalt (volym %):	Ca 64

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel eller rulle. Sprutning bör göras av proffsanvändare.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Filmtjocklek, våt:	100 mikron
Filmtjocklek, torr:	70 mikron
Rekommenderad förbrukning:	Ca 10 m ² per liter, beroende på underlaget
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0018-0021 "
Sprutvinkel:	40 -80°
Färgtryck :	Min 150 kg / cm ²
Torkning (23 ° C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	Cirka 14 timmar
Övermålningsbar, minst:	48 timmar
Lägsta appliceringstemperatur:	5°C. Rekommenderas för användning under perioden från maj till augusti. Låga temperaturer ger långsam torkning.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr innan färgen appliceras. Tidigare målade ytor måste skrapas ren från lös gammal färg. Bort trä stålborstas för att ta bort lösa träfibrer. Fett och andra föroreningar tvättas med Gjoco Krafttvätt. Skölj väl med rent vatten. Ytor som angripna av mögel/algger behandlas med Gjoco Algrent.

Användningsmetod

OBS: I vita och ljusa färger rekommenderas att lägga till Gjoco Zinkoxidpasta för en mer hållbar film. Tillsats av Zinkoxidpastan kan ge en kulörförändring i färgen (blir något ljusare). Rör om färgen väl före användning. För det första skiktet eller fläckmålning rekommenderas utspädning med ca 10 % Gjoco Lacknafta, om substratet är mycket absorberande eventuellt med Gjoco Kokt linolja. Applicera sedan 1-2 skikt utspädd Herrgård Linoljefärg vilket som behövs.

HERREGÅRD

LINOLJEMALING/LINOLJEFÄRG



Linoljefärg bör appliceras i tunna skikt för att få bra genomtorkning och för att undvika rynkor/blåsbildning. **OBS:** En linoljefärg har andra egenskaper än alkydbaserade färger och bleknar och kritar mer. Det är viktigt att ha bra tork mellan färgskikt. Linoljefärg torkar mycket långsammare än traditionell alkydoljefärg. Rekommenderas för användning under perioden från maj till augusti. Linolja i färgen har en egen gul ton, vilket kan orsaka avvikelse hos enskilda brutna färger.

Annan information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Dagg på halvtorr färg kan ge matta fläckar. Direkt sol på våt eller halvtorr färg kan ge blåsor. Undvik därför att måla i solskenet och när daggen faller.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS
