

**Herregård Supermax** är en akrylförstärkt vattenburen oljefärg utomhusbruk. Den är slitstark, glansstabil, ge en bra skydd mot väder och vind och behåller kulör över långtid. Herregård Supermax innehåller filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxten av mögelsvampar och alger. Har goda torkegenskaper som tillåter att måla 2 skikt på en dag. Herregård Supermax kan användas utomhus på nya, gamla, laserade, målade eller tryckimpregnerade träytor. Används i system med Gjoco Oljegrundning. Kan även användas på grundad metall och plast som finns i byggnader.

## FYSIKALSKA DATA

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ:             | Vattenspädbar hybridfärg baserad på alkydolja och akrylat                                   |
| Kulör:           | Vit, A, B, C, gul, klarröd, ocker och oxidröd bas   |
| Viskositet, p    | 130-150   |
| Glans:           | Halvblank 45-55   |
| Densitet (kg/l): | Ca. 1,25 (vit)  |
| Torrhalt %       | 38  |
| VOC:             | EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l (2010).<br>Produkten innehåller <40 g/l VOC |

## BRUKSDATA

|   |  |
|---|--|
| Appliceringsmetod:                      | Pensel och rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.  |
| Förtunning / rengöringsmedel:           | Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten  |
| Filmtjocklek, våt:                      | 90-130 mikrometer  |
| Filmtjocklek, torr:                     | 40-55 mikrometer   |
| Rekommenderad förbrukning:              | Ohyvlat trä ca. 6-8 m <sup>2</sup> / liter, hyvlat ca. 8-12 m <sup>2</sup> / liter   |
| Information högtrycksspruta Färg:       |  |
| Munstycke:                              | 0,46 mm / 0,018 "  |
| Sprutvinkel:                            | 65 °-80 °  |
| Färgtryck :                             | MPa 15-18 / 150-180 kg / cm <sup>2</sup>   |
| Torkning (23 °C, 50% relativ fuktighet) | Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och skiktjocklek.<br>Måla inte om det finns en risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr. |
| Dammtorr:                               | 2 timme.   |
| Min. Övermålnings intervall:            | 4 timmar   |
| Lägsta appliceringstemperatur:          | +5 °C. Temperaturen i luften och underlaget måste vara över +5 °C.   |

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Tidigare behandlade ytor ska rengöras med Gjoco Krafttvätt. Nya och träreana ytor som har varit obehandlade mer än 4 veckor skall stålborstes och tvättas med Gjoco Hustvätt före grundning. På hyvlat virke och andra blanka och hårda ytor stålborstning/slipning kan det vara nödvändigt för att säkerställa vidhäftning. Vassa kanter ska rundas för att säkerställa bästa möjliga kant täckning. Lösa färg/bets/lasyr flagor och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Tryckimpregnerat virke som kan vara vax eller silikon behandlat måste

avfettas med t ex. T-sprit.

Grundning: På nytt, obehandlat, bart eller behandlat virke och kittfals appliceras ett skikt Gjoco Oljegrunding. Ändträ och skärytorna bör vara mättade väl med Gjoco Oljegrunding, gärna 3-4 strykningar vått-i-vått.

### Applicering

På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt. På tidigare behandlat trä appliceras 1-2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä.

### Lagring

Produkten skall transporteras och förvaras torrt och frostfritt. Produkten ska transporteras och förvaras stående.

### Avfallsbehandling

Flytande färg bör inte hällas ut i avlopp eller miljön, men ska levereras till godkänd mottagare av farligt avfall.



### ÖVRIG INFORMATION

Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Underlag som tidigare behandlats med linoljefärg/bets kan ge blåsor. Tidigare behandling med tjära kan leda till missfärgning som är särskilt synligt i ljusa färger. Dagg på halvtorra ytor kan ge matta fläckar. Direkt sol på våt eller halvtorr yta kan ge skinntorkning och blåsbildning. Använd inte på frostigt underlag. Målning på brandskyddade ytor kan ge saltutfällning och flagning. Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra oljor/färgprodukter. Baser är brytbara med GjocoMix. Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. För mer detaljerad information, se säkerhets- och produktdatablad.

Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.

### SÄKERHET

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de relativa produkter används under ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AB