

---

## Produktbeskrivning

Gjöco Fönsterkitt är ett linoljekitt framställt på basis av ren linolja och utvalda kritasorter.

## Användningsområde

Används till kittning av fönster, reparation av kittfogar och till spackling av grundat trä, såväl inne som ute. Kan också användas till spackling av spikhål.

Gjöco Fönsterkitt sluter tätt och beskyddande på glas och trä. Kittet är tixotropiskt och lätt att arbeta med.

---

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Linoljekitt
Färg:	Natur; Vit
Densitet:	2,1 kg/l

---

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Kniv
Härkningstid:	Bildar hinna efter ca. 1 vecka och genomhärdar i loppet av 1 år.
Arbetstemperatur:	+5 till +40 °C
Temperaturbeständighet:	– 35 till +90 °C
Lagring:	24 månader vid kall men frostfri lagring i originalförpackning. När förpackningen är bruten ska kittet övertäckas noga efter användning.
Förpackning:	375 ml
Övermålningsbar:	Ja
Rengöring:	Färskt kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med terpentin eller luktfritt petroleum.

---

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt, och utan lösa partiklar.

### Applicering

Kan appliceras vid temperaturer från 5 °C till 40 °C. Dygnetns minimumtemperatur får inte understiga 5 °C under härdningen. Gjoco Fönsterkitt appliceras med kniv. Vid kittning inomhus, ska det vara god ventilation omkring kittet (fönsterna placeras en bit upp från golvet på avstånd från varandra). Därmed säkras snabbast möjliga bildning av en tjock hinna som minimerar risken för rynkbildning i ytan då fönstret hängs ut. Vid kittning utomhus ska det säkras för att kittet inte utsätts för kraftig regnpåverkan innan en tjock hinna har bildats. Det ska så långt det vara möjligt kittas i torr väderlek med god ventilation, men aldrig i direkt solljus. Bildar hinna efter ca 1 vecka och genomhärdat i loppet av 1 år. Linoljekitt ska övermålas. Med ren linoljefärg kan man övermåla, med försiktighet, omedelbart efter kittning. Vid användning av alkydoljefärg, eller akrylfärg ska övermålning göras 2 – 4 veckor efter kittning. Måla 1 – 2 mm in på glaset.

### Övrig information

Färskt kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med terpentin eller luktfritt petroleum.

### Säkerhet

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som vådligt eller brandfarligt. För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjoco AB