

---

## Produktbeskrivning

Gjöco Fönsterkitt är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsatser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre (oxygen).

## Användningsområde

Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster och skyddar på glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar, och under huden förblir kittet plastiskt.

Gjöco Fönsterkitt kan övermålas och är tixotropisk – lättarbetad.

---

## FYSIKALISKA DATA

Typ:	Oljebaserat kitt
Färg:	Natur; Vit
Densitet:	2,0 kg/l

---

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Kniv eller fogspruta
Härdningstid:	Bildar hud efter 1-2 dygn vid +20 °C
Arbetstemperatur:	+5 till +40 °C
Temperaturbeständighet:	– 35 till +90 °C
Lagring:	Minimum 12 månader vid svalt men frostfri lagring i originalförpackning.
Förpackning:	310 ml
Övermålningsbar:	Ja
Rengöring:	Icke härdat kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med terpentin eller luktfri petroleum.

---

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt, och utan lösa partiklar. Porösa ytor som trä och betong skall före kittning primas. Aluminium, koppar och metaller avfettas för kittning.

### Applicering

Kan appliceras vid temperaturer från 5 °C till 40 °C. Dygnet minimumtemperatur får inte understiga 5 °C under härdningen. Gjoco Fönsterkitt appliceras med kniv eller fogspruta.

Kittning inomhus, se till för extra god

ventilation för att undgå rynkor på ytan när fönstret kommer ut (placera fönstren med inbördes avstånd).

Vid kittning utomhus skall kittet skyddas mot kraftigt regn tills ytan har härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörj för god ventilation. Bildar hud efter 1 – 2 dygn vid +20 °C. Gjoco Fönsterkitt kan övermålas. Med ren linoljefärg kan övermålning, med försiktighet, göras direkt efter kittning. Vid bruk av alkydfärg, plastalkydfärg eller akrylplastfärg skall övermålning ske efter 2 – 4 dygn.

### Övrig information

Icke härdat kitt avtorkas med papper, eller avlägsnas med terpentin eller luktfri petroleum.

### Säkerhet

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som vådligt eller brandfarligt. För ytterligare information se produktens säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjoco AB