



## BLISS

---

Gjøco Bliss 10 är en hälsovänlig, lösningsmedelsfri, akryl emulsionsfärg för inomhusbruk. Gjøco Bliss 10 är godkänd av norska Astma- och Allergiförbundet. Gjøco Bliss 10 har minimal färglukt och emission under applicering och torkning. Används för mellan- och toppskikt i torra utrymmen på panelbrädor, de flesta typer av tapeter, gips, betong, glasfiberväv, miljö säckväv och tidigare målade ytor

---

### FYSIKALISKA DATA

Typ:	Vattenburen akryl emulsionsfärg
Kulör:	Vit , Bas A,B,C, bryts i Gjøcomix systemet
Glans:	Sidenmatt
Viskositet (P):	70-90
Densitet (kg/l):	Ca 1,38
Torrhalt (volym %):	Ca 40

---

### BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	120 my
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50 my
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,53mm/0.021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	Min 15 MPa/150 kg/cm <sup>2</sup>
Förbrukning:	7-10 m <sup>2</sup> /liter beroende på underlaget
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	2 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Kan påverkas av temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 10

---

### BRUKSANVISNING



## BLISS

---

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjøco Spärrgrund. Överkänsliga personer bör låta andra utföra målningsarbete med andra färgprodukter än Bliss.

### Applicering

Påföres jämt och flödigt. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar.

### Övrig information

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans.

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +10°C.

Gjøco Bliss 10 rekommenderas av:



### Konservering:

All färg måste konserveras för att inte ruttna i burken. I Gjøco Bliss 10 användes en kombination av bensamid 2,2'-ditiobis (N-metyl) och isotiazolinoner i så små mängder som möjligt. Nivåerna är mycket lägre än EU: s kosmetika direktiv 76/768/EEG

---

### Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <0,3 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjøco

AS