

Fashion 15/40/80 är en vattenburen luktfri oljefärg för inomhusbruk. Har utmärkta appliceringsegenskaper och ger en hållbar och elegant finish. Används som mellan- och toppskikt på panelen, MDF, dörrar, fönster, trösklar, lister och möbler.

## FYSIKALSKA DATA

Typ:	Vattentunnbar polyuretanmodifierad oljefärg
Färg:	Vit, A-, B-, C-bas som brytes med Gjøcomix
Glans:	Satin 15, halvblank 40, blank 80
Viskositet (P):	65-80
Densitet(kg/l):	ca 1,1-1,3
Torrhalt (volum %):	35-37

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller högtrycksspruta. Sprutning bör göras av yrkesanvändare.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Filmtjocklek, våt:	100-120 mikron
Filmtjocklek, torr:	40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m <sup>2</sup> / liter
Torkning (23 °C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr :	1-2 timmar
Övermålningsbar, min:	6 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 10°C. Bästa resultat uppnås genom att använda vid rumstemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Tidigare målade ytor tvättas med Gjøco Interiörtvätt och sköljes med vatten. MFD, hårda ytor, gamla halvblanka eller blanka färger mattas ner med sandpapper och avdammas. Alla ytor grundas med 1 skikt Gjøco Sperregrunn. Underlag tidigare målade med alkydfärg bör alltid grundas före applicering Fashion 15/40/80.

Nya och gamla missfärgade/gulnade paneler grundas först med 2 strykningar Gjøco Sperregrunn.

### Användningsinformation

Fashion 15/40/80 är klar för användning och bör inte förtunnas. För interiöra detaljer och ytor där önskade slät och jämn invaderade, användning av god kvalitet pensel. Appliceras jämnt och flödigt.

---

## **Annan information**

Användningstemperatur båda omgivnings- och underlagets måste vara minst 10° C. Målade ytor måste härda minst 4 veckor före rengöring med ett mildt rengöringsmedel.

Rör om färgen väl före användning. Olika produktionsnummer skall blandas före användning. Tätt locket ordentligt vid lagring av färg för att förhindra spill och uttorkning. Flytande färg får inte tömmas i avloppet, men levereras till återvinningsstation. Förvaras torrt och frostfritt.

För mer detaljerad information se säkerhets- och produktdatablad.

## **Säkerhet**

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/d.): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <75 g/l VOC

---

## **Avfallsbehandling**

Flytande färg får inte hällas i avlopp eller i vattendrag, men levereras till insamlingsplatser



---

Informationen i detta blad är baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjoco AS