

Gjøcoproff 02 är en helmatt vattenburen PVA-färg för användning inomhus. Gjøcoproff 02 används i tak och som grundning för puts, betong, byggplattor, glasfiberväv och sandspackel etc.

## FYSIKALISKA DATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Typ:	PVA kopolymer dispersionsfärg
Kulör:	Vit
Glans:	Matt, 2-3
Densitet (kg/l):	Ca 1,4
Torrhalt (volym %):	Ca 37

## BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta. Sprutning rekommenderas endast för proffs.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,021"/0,53mm
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Förbrukning:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	3 timmar. Genomtorr efter 4 veckor beroende på luftfuktighet, temperatur, ventilation och filmtjocklek.
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 5. Bäst resultat uppnås vid påföring i rumstemperatur.

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjøco Spärrgrund. Obehandlad mur, tidigare kalkade och mycket sugande underlag skrapas, borstas och behandlas med Gjøco Murseis (mur- & betongprimer) före målning med Gjøcoproff 02.

---

## Applicering

Gjøcoproff 02 är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Gjøcoproff 02 appliceras bäst med rulle men pensel kan också användas.

## Övrig information

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans.

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C.

---

## Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS

---