



## GJØCOPROFF 07

---

Gjøcoproff 07 är en vattenburen, miljövänlig och professionell PVA färg för inomhusbruk. Gjøcoproff 07 används till mellan- och färdigstrykning på puts, betong, byggsivor, glasfiberväv etc.

---

### FYSIKALISKA DATA

Typ:	PVA kopolymer dispersionsfärg
Kulör:	Vit och olika baser
Glans:	Sidenmatt, 6-8
Viskositet (P):	120
Densitet (kg/l):	Ca 1,3
Torrhalt (volym %):	Ca 38

---

### BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten
Rekommenderad filmtjocklek, våt:	120 my
Rekommenderad filmtjocklek, torr:	50 my
Vägledande data för högtrycksspruta:	
Munstycke:	0,018"- 0,021", 0,46mm - 0,53mm
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	Min 15 MPa/150 kg/cm <sup>2</sup>
Förbrukning:	7-10 m <sup>2</sup> /liter beroende på underlaget
Torkning (23 °C, 50 % R.H.):	
Dammtorr:	1 timme
Övermålningsintervall, minimum:	3 timmar
Minimum appliceringstemp. (°C):	+ 5

---

### BRUKSANVISNING

#### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör med Gjoco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjoco Spärrgrund.

Obehandlad mur, tidigare kalkade och mycket sugande underlag skrapas, borstas och behandlas med Gjoco Murseis (mur- & betongprimer) före målning med Gjocoproff 07.



## GJØCOPROFF 07

---

### Applicering

Gjøcoproff 07 är färdig för användning och skall normalt inte förtunnas. Gjøcoproff 07 appliceras bäst med rulle men pensel kan också användas.

### Övrig information

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans.

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +5°C.

---

### Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AS

---