

Gjøco Golvfärg 40 är en halvblank, hållbart golvfärg baserad på alkyd. Används inuti träet och den gamla betonggolvet.

FYSIKALSKA DATA

Typ:	Urentanalkydfärg
Kulör:	A, B och C bas som brytes med Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flampunkt °C:	Ca. 42
Densitet (kg/l):	Ca. 1,1
Torrhalt (volum %):	Ca. 55

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Pensel, rulle och högtrycksspruta. Sprutning rekommenderas endast för yrkesanvändare
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta
Data högtrycksspruta:	
munstycke:	0,021", 0,53 mm
Sprutvinkel:	65-80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Rekommenderad förbrukning:	8-10 m ² /liter
Torkning (23 °C, 50% relativ fuktighet)	
Dammtorr:	4 timmar
Övermålningsbar, minst:	12 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Avviker med förändrade temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek
Lägsta appliceringstemp. °C:	+ 10°. De bästa resultaten erhålles genom att applicera vid rumstemperatur

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Ytan måste vara fri från fett, olja och andra föroreningar. Tidigare målade golv tvättas med Gjøco Hustvätt eller annat lämpligt rengöringsmedel. Blanka ytor mattslipas. Dammsuga och torka över med luddfri trasa gärna mikrofiber. Det är viktigt att avlägsna allt slipdamm och liknande att få bra vidhäftning. Gamla obehandlade betonggolvet måste slipas och rengöras före applicering. För grundning av betonggolvet kan användas utspädd Gjøco Golvolja.



Användningsmetod

Eventuellt olja uppflyt rörs om väl före användning. På obehandlade golv förtunnas första skiktet med upp till 20 % lacknafta sedan appliceras 1-2 skikt utspädd Gjøco Golvfärg. Applicera 2-3 skikt beroende på underlaget, jämt och flödigt.

Annan information

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser. Burkarna måste hållas väl tillslutna och förvaras i torr jämn temperatur. Gjøco Golvfärg är inte alkalifast och bör inte användas på ny betong. Vänta minst 3-4 dagar att placera tunga möbler etc. på den nymålade ytan och 1 vecka för placering av mattor. Däck tätningsmedel (MS FUG) i fartygsgolv kan påverka färgens torkning. Gör provuppstrykning. Innehållet i burkar med olika prod.nr. blandas före användning för att undvika glans och färgskillnad.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat A/i.): 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <500 g/l VOC.

Informationen i detta blad är baserad på laborietester och praktisk erfarenhet.

Eftersom de relativa produkterna används ofta utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras enligt våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, om inte annat avtalats skriftligen. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna data utan förvarning. Färg kan betraktas som halvfabrikat och resultatet är beroende av ytbehandling, temperatur, program, typ av substrat, etc. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och kommer automatiskt att upphöra fem år efter dagen för offentliggörandet. Publicerad av Gjøco AS
