



## SUPERMATT RUM

---

Gjøco Supermatt Rum är en vattenburen, helmatt akrylväggfärg som ger en färgdjup och trevlig målningsresultat utan reflexer. Används för mellan- och toppskikt i torra utrymmen på panelbrädor, de flesta typer av tapeter, gips, betong, glasfiberväv, miljö säckväv och tidigare målade ytor. Till paneler ska användas Gjoco Superfinish.

---

### FYSIKALISKA DATA

|                     |  |
|---------------------|--|
| Typ:                | Vattenburen akryl emulsionsfärg            |
| Kulör:              | Vit , Bas A,B,C, bryts i Gjøcomix systemet |
| Glans:              | Helmatt                                    |
| Viskositet (P):     | 70-90                                      |
| Densitet (kg/l):    | Ca 1,3                                     |
| Torrhalt (volym %): | Ca 40                                      |

---

### BRUKSDATA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Appliceringsmetod:                   | Pensel, rulle eller spruta. Sprutning bör göras av yrkesanvändare.  |
| Förtunning/rengöringsmedel:          | Vatten  |
| Rekommenderad filmtjocklek, våt:     | 120 my  |
| Rekommenderad filmtjocklek, torr:    | 50 my   |
| Vägledande data för högtrycksspruta: |   |
| Munstycke:                           | 0,53mm/0.021"   |
| Sprutvinkel:                         | 65°-80°   |
| Färgtryck:                           | Min 15 MPa/150 kg/cm <sup>2</sup>   |
| Förbrukning:                         | 7-10 m <sup>2</sup> /liter beroende på underlaget   |
| Torkning (23 °C, 50 % R.H.):         |   |
| Dammtorr:                            | 1 timme   |
| Övermålningsintervall, minimum:      | 2 timmar. Full vidhäftning uppnås efter 4 veckors härdning. Kan påverkas av temperaturer, luftfuktighet, ventilation och skiktjocklek |
| Minimum appliceringstemp. (°C):      | + 10  |

---



# SUPERMATT RUM

---

## BRUKSANVISNING

### Förbehandling

Underlaget skall vara rent och torrt. Rengör vid behov med Gjoco Hustvätt. Följ bruksanvisningen på emballagen. Tidigare oljemålade ytor, nikotinfläckar, MDF, hårda och blanka ytor slipas med sandpapper och grundas med Gjoco Spärrgrund.

### Applicering

Påföres jämt och flödigt i 1-2 skikt. På absorberande och porösa underlag rekommenderas 3 skikt för att undvika fläckar. Undvik att gå tillbaka med rulle på ett halvtorrt skikt.

### Övrig information

Omrörs grundligt. Olika produktionsnummer blandas före användning inför sista strykningen för att undvika skillnader i glans.

Färgen skall skyddas mot frost. Appliceringstemperaturen i luft och underlag skall vara minst +10°C.

Färgen får inte frysa. Flytande färg skall inte hällas i avloppet, men levereras till en godkänd återvinningsstation.

---

## Säkerhet

Se eget säkerhetsdatablad.

EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010).

Denna produkt innehåller: <1 g/l VOC.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjoco AB

---