

Produkt Information:

Kontaktlim 281

All-round lim med ögonblicklig hög styrka**Produktbeskrivning & användning:**

Kontaktlim 281 är ett all-round neoprenbaserat lättflytande kontaktlim till limning av täta ytor samt till limningar där man önskar ögonblicklig hög styrka.

Kontaktlim 281 är speciellt lämpligt till limning av träfiber- och spånplattor, plastlaminat, filt, natur- och konstgummi, läder, skummaterial, betong, glas, metaller m.m. Limmet kan inte användas till polystyrenskum (cellplast), använd i stället det vattenbaserade kontaktlimmet Aquakontakt 287.

Limmet är vattenbeständigt och tål temperaturer från ca. -40 °C till +70 °C, beroende av styrkekravet. (Kontaktlim är en termoplastisk limtyp, d.v.s. att styrkan reduceras med stigande temperaturer). Vid tillsättning av 5 % Kontakthärdare 924 ökas värmefastheten till ca. +150 °C.



Kontaktlim 281 är ett all-round neoprenbaserat lättflytande kontaktlim till limning av täta ytor samt till limningar där man önskar ögonblicklig hög styrka.

Fysiska / kemiska data:**Lim:**

Typ:

Lösningsmedelsbaserat lim på polychloropren (neopren) basis.

Kulör:

Gul

Konsistens:

Lättflytande

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval lagring.

Förpackning:

Art.nr.	Förpackning
3000	40 ml tub
3003	150 ml tub
3004	250 ml burk
3006	1 ltr burk
3008	5 ltr spann

Härdat lim:

Kulör:

Matt gulaktigt

Beständighet:

Temperatur: ca. -40 °C till +70 °C. Limmet är termoplastisk (d.v.s. styrkan reduceras med ökad temperatur). Vid tillsättning av 5 % Kontakthärdare 924 ökas värmefastheten till ca. 150 °C.

Vatten:

God



Bruksanvisning:

Förberedelse:

Limytorna skall vara rena, torra och fria för olja, fett, släppmedel, damm och lösa partiklar.

Vid tillsättning av 5 % Kontakthärdare 924 ökas värmebeständigheten. Användningstiden efter härdartillsättning är ca. 24 timmar.

Var uppmärksam på att limmet kan missfärga / påverka vissa material, gör därför en test före limning.

Förtunning:

Får endast göras med med Förtunnare 954.

Applicering:

Kontaktlim 281 omröres och utstrykes på båda ytor i ett jämnt, tunnt lag, med pensel eller tandad spackel. Till starkt sugande material kan det vara nödvändigt att stryka lim 2 gånger (första gången evt. med förtunnat lim). Efter limpåföring skall ytorna torka intill limmet inte längre är klibbade (5 - 30 minuter, beroende på temperatur, ventilation, material m.m.). Därefter lägges emnerna noggrannt samman, då efterjustering inte är möjlig.

Emnerna pressas väl samman i få sekunder, evt. med hammare eller gummirulle, idet man er särskilt noggrann med kanter och skarvar, och sörjer för fullständig kontakt mellan ytorna.

Appliceringstemperatur:

5 – 30 °C.

Åtgång:

3 - 5 m²/liter, vid två-sidig limpåföring, beroende på underlagets typ.

Härdning:

Limfogen uppnår ögonblicklig hög styrka. Full styrka uppnås efter ca. 4 dygn vid 20 °C. Vid lägre temperaturer ökas härdningstiden.

Rengöring:

Lim på huden rensas med tvål och vatten, använd evt. pimpsten eller tvål med slipmedel. Verktyg rengörs med xylen eller Förtunnare 954, medan limmet ännu är vått. Härdat lim kan avlägsnas mekanisk, eller genom uppmjukning i Förtunnare 954.

Säkerhet:

Innehåller:

Xylen. Innehåller kolofonium. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Hälsosfara:

Xn, hälsoskadlig

Brandfara:

F, mycket brandfarlig

Riskfraser:

Farligt vid inandning och hudkontakt. Irriterar ögonen och huden Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Töm ej i avloppet. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

För ytterligare upplysningar om säkerheten hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TLF. +45-56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. +45-56 64 00 75

KUNDSERVICE NR I SVERIGE. 046 - 57070

Kontaktlim 281 - Reviderat 27.6.2014- Sida 2/2