

Produkt Information:

Turbo Tack 291

Fixerar tunga material på väggar och tak utan understöd.**Produktbeskrivning & användning:**

Turbo Tack 291 är ett neutral fukthärdande montage­lim, utan lösningsmedel och phthalater. Bildar en stark och samtidig elastisk limfog, som upptar eventuella rörelser i byggnationer.

Turbo Tack 291 är luktfri, snabbhärdande och har en mycket bra väderbeständighet i olika klimat.

Turbo Tack 291 kan användas både ute och inne, på vägg, tak och golv. Mycket bra vid montering av speglar, paneler och andra skivmaterial som skall monteras utan understöd. Häftar på ett brett urval av material; trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor m.m.



Turbo Tack 291 är ett neutralt montage­lim, som används där styrka och snabb fixering är viktig. Limmet utmärker sig med att fixera och limma material utan hjälp av understöd.

Fysiska / kemiska data:**Lim:**

Typ:

Fukthärdande, neutral Silan Modifierad Polymer (SMP), 1-komponent

Konsistens:

Thixotropisk massa

Hållbarhet:

Minimum 1 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.

Emballage:

Artikelnr.	Volym	Färg
29132	290 ml	Vit

Limfog:

Övermålningsbar:

Ja.

Hårdhet:

ca 65 Shore A (ISO 868)

Brytstyrka:

3,0 N/mm² (ISO 37)

Töjbarhet:

200 % (ISO 37)

Beständighet:

Temperatur: ca. -40 °C till +90 °C

Klimatisk åldning: god



DANA LIM

Bruksanvisning:

Förberedning av material: *Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, spån och andra lösa partiklar. Turbo Tack 291 kan användas på ytor som mursten, betong, eternit, trä, glas, de flesta metaller, målade ytor m.m.*

Då det kan förekomma variationer även i de enklaste materialen, bör man alltid göra vidhäftningsprov, innan man sätter igång med att använda produkten.

Användningstemperatur: *Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C.*

Applicering: *Turbo Tack 291 appliceras i limsträngar på ytorna eller vägg/tak med ett avstånd på mellan 3-20 cm, beroende på styrkekrav. Några limningar kan kräva speciella monteringsmetoder, följ då leverantörens rekommendationer.*

Förbrukning: *2 – 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.*

Monteringstid: *Montera inom 5-10 minuter efter applicering av limsträngen.*

Montering: *Materialen pressas jämnt ihop.*

Bärande material på ca 10x10cm med en vikt på 1kg, skall täckas med lim på ca 75% av sin yta för att kunna fixeras utan hjälp av understödning. Talen skall betraktas som ett grovt estimat och limbehovet för konkreta limningar blir i praxis värderade med bakgrund av pratiska erfarenheter.

Limfogen härdar med ca. 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

Rengöring: *Verktyg rengörs - och lim borttages - med Wipes 915 eller terpentin. Härdad fogmassa kan endast tas bort mekaniskt. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.*

Säkerhet:

Färgmärkning: *Ingen*

För ytterligare säkerhetsinformation hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se

TLF. 046 – 570 70 - TELEFAX 56 64 00 90 -