

Gjøco Dekksolje er en impregneringsolje basert på ren tretjære, terpentin, alkyder og filmkonserverende middel mot svertesopp beregnet til trebåter.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Tjærebasert treimpregnering
Farge:	Lys brun- gylden
Flammepunkt:	Ca. 40°C
Egenvekt (kg/l):	0,86
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Tynner/ rengjøringsmiddel:	White spirit eller terpentin
Anbefalt forbruk:	Nytt og impregnert trevirke: ca. 2 m ² /liter. Lite slitt trevirke: ca. 10 m ² /liter.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0,013"
Viftevinkel:	65-80°C
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	8-10 timer
Overmal. intervall, maksimum:	Påføres vått-i-vått til underlaget er mettet
Min. påføringstemperatur:	+10-12, lavere temperaturer forlenger tørketiden betydelig

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Fett og forurensning fjernes med Gjoco Husvask. Tidligere behandlet treverk skrapes rent for løs olje og værslitte flater stålbørstes ned til friskt treverk. Flater angrepet av sopp og grønske behandles med Gjoco Sopp- og grønskefjerner. La tørke før videre behandling.

Bruksmåte

Røres godt om før bruk. Nytt eller sugende trevirke behandles vått-i-vått med Gjoco Dekksolje fortynnet med 30-50 % terpentin. Deretter påføres 2-3 strøk ren Gjoco Dekksolje. Gjoco Dekksolje inneholder tjære, og gjentatte behandlinger vil derfor gjøre treverket mørkere.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Malingen skal fraktes og oppbevares tørt og frostfritt. Malingen skal fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt til lukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Emballasjestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
