

Produktdatablad

Teakolje G2 Toppstrykning



Teakolje G2 Toppstrykning är en färglös, alkydbaserad specialimpregnering som ger en blank och fin yta. Används som toppstrykning på träbåtar över vattenlinjen, trädgårdsmöbler, garageportar och andra detaljer av trä i teak och andra hårda träslag. Kan användas som toppstrykning i system med Teakolje G1.

Reviderat 12.02.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Alkydoljebaserad träimpregnering
Kulör:	Klar
Densitet:	0,86 kg/l
Torrhalt:	Ca. 31 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, roller eller spruta.
Förtunning / rengöringsmedel:	Lacknafta eller terpentin.
Rekommenderad förbrukning:	5–10 m ² /liter
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Damm torr:	Ca. 3–4 timmar
Minimum övermålnings intervall:	4 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Fett och föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Ytor angripna av alger eller mögel behandlas med Gjøco Algrent. Låt torka före vidare behandling. Släta och hårda ytor slipas med P60-P80 för bättre vidhäftning. Lös lack och slitet trä avlägsnas genom skrapning. Bort trä grundmålas med Gjøco Teakolje G1 vått-i-vått tills träet är mättat. Ytan slipas lätt innan Teakolje G2 Toppstrykning appliceras.

Applicering

Teakolje G2 Toppstrykning omröres väl före bruk och appliceras på underlaget med en pensel. Applicera 3–5 strykningar efter behov.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall.



Övrig information

Produkten skall förvaras efter nationella bestämmelser. Emballagen måste förvaras väl tillslutet och torrt vid jämn temperatur.
Förpackningsstorlekar: 0,75 och 3 liter.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

