

Produktdatablad

Tätskum



Gjøco Tätskum är ett 1-komponent fukthärdande polyuretanskum med freonfri drivgas. Fogskummet levereras i tryckbehållare färdigt för användning. Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar pistolmunstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material utom silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor. Tätskum används för montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong-lättbetongelement, rör genomföringar och för genomföringar under mark.

Reviderat 23.08.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Polyuretan, 1-komponent
Kulör:	Ljusgrön
Konsistens:	Skum
Densitet:	20–30 g/ml
Appliceringsmetod:	Spraybehållare
Användningstemperatur:	+10°C till +35°C, bäst resultat vid rumstemperatur. Värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till ca +20°C
Klibbfritt:	Ca. 10–15 min, beroende på temperatur och tjocklek
Bearbetsningsbart:	Ca. 60 min, beroende på temperatur och tjocklek
Genomhärdat:	Ca 1 dygn, beroende på temperatur och tjocklek
Temperaturbeständighet:	-20°C till +85°C
Deformation:	-5% <DS < 0%
Värmeledningsförmåga:	30–35 mW/m.K EN 12667
Ljudisolering:	58 dB
Brandklass:	B3 DIN 4102
Åldringsbeständighet:	God. Härdat skum är inte UV-beständigt och måste skyddas mot solljus
Lagringstid:	12 månader i oöppnad originalförpackning vid +5°C till +25°C. Lagras torrt. Aerosolförpackning, får ej utsättas för temperaturer över +50°C

Förbehandling

Ytorna skall vara fett fria och fria från lösa partiklar. Om ytorna fuktas med lite vatten kommer skumvolymen att öka. Täck omkringliggande ytor.

Applicering

Skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr, skruva på munstycket ordentligt och håll flaskan upp och ner. Fyll endast ca 50 % av det tilltänkta utrymmet eftersom fogskummet fortsätter att expandera under härdningen. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att du slipper att skära av överskottet. Flera

	lager skum bör fyllas i omgångar med vattensprayning mellan varje lager. Skär bort överflödigt skum efter 1–2 timmar. Låt munstycket sitta kvar efter skumning. Vid återanvändning – skär bort ca 2 cm av munstycket. Använd alltid skyddsglasögon och handskar.
Åtgång	Volymökning efter applicering: 750 ml flaskan ger upp till 45 lit färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RF.
Begränsningar	Tätskum rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor. Inte lämpligt för rörelseupptagande fogar. Får inte utsättas för UV exponering.
Lagring	Förslut ordentligt när du förvarar tätskum för att förhindra spill och uttorkning. Transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, och inte vid höga temperaturer.
Avfallshantering	Tätskum får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd mottagning för farligt avfall. Tomma behållare ska lämnas till en godkänd avfallshanteringsplats för återvinning eller bortskaffande.
Övrig information	Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv. Emballagestorlek: 700 ml.
Säkerhet	Innehåller isocyanater. Använd handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Läs informationen på emballaget.
Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se 