

Produktdatablad

Trelim Vinter D2-W



Trelim Vinter D2-W er en enkeltkomponent lim baseret på PVAc (polyvinylacetat) i dispersion samt tilsætningsstoffer. Limen har god vedhæftning til alle træsorter og danner limfuger med høj styrke og god varmebestandighed. Trelim Vinter D2-W er en frostbestandig trælim til indendørs limning under tørre, men kolde forhold. Kan anvendes ned til -10°C. Limen beskrives bedst som en relativt hurtigt hærdende allround-lim, der egner sig til fuge-, montage- og gulvlimninger indendørs. F.eks. sømlimning af undergulve på regler ved kuldegrader, limning af spån- eller planke-gulve inden faldspackling, limning af celloplast mod spånplade og andre materialer. Limen kan også anvendes til mange andre limninger af cellulosematerialer, f.eks. papir, karton, tekstiler, træfiberplader m.m. Den er frysebestandig.

Revidert 22.08.24

Symboler



Tekniske data

Type:	PVA-dispersion
Farve på hærdet lim:	Gråhvid
pH:	6–7
Densitet:	Ca. 1,05 kg/l
Tørstofindhold:	Ca. 36 volym%
Brandfare:	Ingen
Påføringsmetode:	Strenglimning, tandspartel eller pensel
Fortynding / rengøringsmiddel:	Vand, alkoholer
Anbefalet forbrug:	100–250 g/m²
Åben ventetid:	10–12 min ved 20°C; fyrtræ/fyrtræ
Lukket ventetid:	15 min ved 20°C; fyrtræ/fyrtræ
Prægetid:	1–2 timer; fyrtræ/fyrtræ ved 20°C, 50 % RF. 24 timer ved -10°C
Minimum påføringstemperatur:	Minimum -10°C. Temperaturen må ikke overstige +70°C
Styrkeudvikling:	Slutstyrke inden for 7 dage
Opbevaringstid:	Minimum 1 år i tætsluttet emballage

Forbehandling

Overfladerne skal være rene, tørre og støvfrie samt så jævne, at de giver en god kontaktflade. Blankpolerede, malede overflader og olierede træsorter bør slibes

	og/eller vaskes med Gjøco Interiørrengøring inden påføring for at sikre en god limning. Træets fugtindhold skal være 5–14 %.
Påføring	Rør limen godt. Ved limning af bløde træsorter påføres lim på den ene overflade. Ved limning af fede eller hårde træsorter anbefales dobbeltlimning, dvs. at lim påføres begge overflader. Efter ca. 10 minutter presses overfladerne sammen. Den åbne ventetid varierer lidt afhængigt af temperatur, træsort, limmængde osv. Inden for en halv time kan de sammenlimede stykker håndteres. Fuld hærkning tager ca. et døgn, afhængigt af temperatur, træsort og filmtykkelse. Trægulve, laminat og lignende materialer, der er limet, bør tørres af straks med en fugtig klud, inden limen hærdner.
Opbevaring	Luk låget ordentligt, når limen opbevares, for at forhindre spild og udtørring. Transporteres og opbevares opretstående og frostfrit, helst ikke under -10°C.
Affaldshåndtering	Flydende lim og vaskevand må ikke hældes i afløb eller i naturen, men skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for farligt affald. Tom, ren og tør plastemballage kan afleveres som plastaffald. 
Øvrig information	De limede dele, især gulve, må ikke udsættes for store belastninger det første døgn. Tørret lim kan fjernes mekanisk eller med rødsprit. Jern korroderer i kontakt med limen. Opbevares tørt, frostfrit og ikke ved høje temperaturer. Kan dog midlertidigt opbevares ved temperaturer ned til -30°C. Hvis limen har været udsat for lave temperaturer, skal den omrøres før brug. Emballagestørrelser: 0,75 og 5 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

