

Produktdatablad

Kokt Linolja



Gjøco Kokt Linolja är en högförädlad, vegetabilisk olja med mycket god penetreringsförmåga. För både inomhus och utomhusbruk. Kan till exempel användas för båtimpregnering, förtunning av linoljeprodukter och tillverkning av handrörda färger.

Reviderat

28.04.2025

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vegetabilisk linolja
Kulör:	Ljusgul till brun
Densitet (kg/l):	Ca. 0,93
Flampunkt:	>150°C
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller högtrycksspruta
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, Lacknafta eller Terpentin
Övermålningsbar, minst:	2–3 dygn, beroende på temperatur, luftfuktighet, vindförhållande och filmtjocklek
Lägsta appliceringstemperatur:	+2°C

Förbehandling

Underlaget ska vara torrt och fritt från fett, olja och lös gammal färg. Fett, olja och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt eller Gjøco Hustvätt. Följ anvisningarna på förpackningen. Skölj väl med rent vatten. Låt underlaget torka innan vidare behandling.

Applicerings

Rör om oljan väl före användning. Om förtunning är nödvändig, använd vatten, Gjøco Lacknafta eller Gjøco Ren Terpentin; beroende på vad den ska användas till. OBS! Linolja kräver lång torktid och får endast appliceras vid temperaturer över +2°C. Linolja är inte vattenbeständig. Trasor och dukar med kokt linolja behandlas som brandfarligt avfall p.g.a. risk för självantändning; bränns under övervakning eller fuktas med vatten.

Lagring

Burkarna måste hållas väl tillslutna för att förhindra spill och uttorkning. Produkten ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation. Tomma, rena och torra plastförpackningar kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Förpackningsstorlekar: 1L, 4 L och 200 L.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

