

Produktdatablad

Murfärg



Murfärg är en matt, väderbeständig akrylfärg för mineraliska ytor. Färgen är diffusionöppen, innehåller filmskyddande antimögelmedel och har god väderbeständighet. Används på obehandlad eller tidigare målad mur, betong och eternit. Inte lämplig för Supereternit. När det används på betong och cement behöver fuktighet och betonghud kontrolleras. Färgen är också lämplig för fuktutsatta ytor inomhus som i källare, garage etc.

Reviderat 16.04.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Vattneburen akrylat
Kulör:	Bas vit, A, B, C
Viskositet:	60–80 P
Glans:	Matt
Densitet:	Ca. 1,45 kg/l (vit)
Torrhalt:	41 %
Appliceringsmetod:	Pensel och rulle. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten, verktyg tvättas med tvål och vatten
Filmtjocklek, våt:	90–110 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	40–50 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	6–9 m ² /liter
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	MPa 15–18 / 150 - 180 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	Beror på temperatur, luftfuktighet, vind och filmtjocklek. Måla inte om det finns risk för dagg eller regn innan färgfilmen är torr.
Dammtorr:	1/2 timme
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar

Förbehandling

Ytan måste vara ren och torr. Rengör med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt för att ta bort fett, smuts och föroreningar. Följ anvisningarna på förpackningen. Gammal lös färg, lös puts och damm måste avlägsnas genom

borstning/skrapning. Det är viktigt att underlaget är fast för att få bra vidhäftning. Absorberande, porösa eller kraftigt kalkade ytor förgrundas med Gjøco Murseis eller Mineralprimer. Ny putsade ytor ska torkas minst 4 veckor före övermålning. Alla konstruktionsbrister måste åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Ytor som är angripna med alger och mögelsvampar behandlas med Gjøco Algrent.

Applicering

Murfärg är klar för användning och får inte förtunnas. Vid användning av Murfärg på Eternit rekommenderas testa vidhäftningen genom provmålning.

Lagring

Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.

Avfallshantering

Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.

**Övrig information**

Olika produktionsnummer skall blandas före användning för att undvika glans och färgskillnader. Underlaget måste vara fast, rent och torrt innan färgen appliceras. Använd inte på frostigt underlag. Produkten ska inte spädas eller tillsättas andra oljor/färgprodukter. Baser är brytbara med GjøcoMix. Användningstemperatur i luft och på underlaget måste vara minst + 5° C varm. För mer detaljerad information, se säkerhets- och produktdatablad. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.

Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <40 g/l VOC.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

