

# Produktdatablad

## Lim 36



Lim 36 är ett vattenbaserat allroundlim för hobbyarbeten, textil, papper och trä, plastpärlor, läder, lampskärmar mm. Efter härdning får limmet en transparent, flexibel och stark fog med god vattenbeständighet.

Reviderat 16.04.2025

Symboler



### Tekniska data

Typ:	EVA-dispersion baserad
pH:	3–5
Densitet:	Ca. 1,05 kg/l
Torrhalt:	55 ± 1 %
Rekommenderat förbruk:	150–200 g/m <sup>2</sup>
Appliceringsmetod:	Valslimspridare, tandad spackel, pensel
Underlagets temperatur	+15 °C - +20 °C
Öppentid vid 20°C:	Upp till 10 min
Övermålningsbar:	Ja
Lagringsförhållanden:	Får inte utsättas för temperaturer under 0 °C eller över +30 °C
Hållbarhet:	24 månader i oöppnad förpackning

### Förbehandling

Ytorna skall vara rena och torra. Blanka, målade ytor och feta träslag bör slipas och/eller tvättas med Gjøco Interiørvask innan applicering. Arbetsstyckena måste vara väl konditionerade i +15°C till +20°C och väl anpassade. Fuktighet i trä: ca 8–12%.

### Applicering

Applicera lim och pressa samman i 1–5 minuter, beroende på hur porösa materialen är. Porösa material innebär kortare tid. Vid limning av textilier, t ex. lampskärmar, applicera limmet på båda sidorna. Vid limning av mjuka träslag sprids lim på ena ytan. Vid limning av feta eller hårda träslag rekommenderas dubbellimning, d.v.s. att limmet sprids på bägge ytorna. Efter 5–10 minuter pressas ytorna samman. Den öppna väntetiden varierar lite beroende på temperatur, träslag, mängden lim osv. Inom en halvtimme går de sammanfogade

bitarna att handskas med. Full genomhärdning tar ca ett dygn, beroende av temperatur, träslag och filmtjocklek.

**Lagring**

Stäng locket ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Limmet ska transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.

**Avfallshantering**

Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall.



**Övrig information**

Rör om väl före användning. Våtlim och verktyg tvättas med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 5 och 15 liter.

**Säkerhet**

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

**Kontaktinformation**

**Gjøco AB**  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

