

Produktdatablad

Akryl Fasademaling



Gjøco Akryl Fasademaling är en matt, väderbeständig utomhus akrylfärg för mur- och betongytor. Den innehåller ett filmskyddande konserveringsmedel. Används på obehandlat eller tidigare målat murverk, betong och eternit. Vid användning på betong- och cementelement ska eventuell fukt- och betonghud kontrolleras. Följ rekommendationer från leverantören. Produkten rekommenderas inte på kalkrik puts. Akryl Fasademaling är inte avsedd för golv.

Reviderat

11.10.2023

Symboler



Tekniska data

Typ:	Ren akrylfärg
Kulör:	Bas vit, A, B och C
Glans:	Matt
Densitet:	1,3 kg/l
Torrsubstans:	Ca. 42 volym%
Appliceringsmetod:	Pensel, rulle eller spruta. Sprutmålning bör göras av proffs.
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Filmtjocklek, våt:	Ca. 120 mikrometer
Filmtjocklek, torr:	Ca. 40 mikrometer
Rekommenderad förbrukning:	4–8 m ² /liter, beroende på underlag
Information högtrycksspruta Färg:	
Munstycke:	0,021"
Sprutvinkel:	65°-80°
Färgtryck:	150 kg/cm ²
Torkning (23 °C, 50 % R.F.):	
Dammtorr:	1/2 timme
Minimum övermålnings intervall:	2 timmar
Minimum appliceringstemperatur:	+5 °C. Låga temperaturer ger längre torktid och större risk för dagg mm.

Förbehandling

Underlaget måste vara rent och torrt. Rengör med Gjøco Hustvätt eller Gjøco Krafttvätt för att ta bort fett och föroreningar. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Gammal lös färg, lös puts och damm ska avlägsnas genom borstning/skrapning. Det är viktigt att underlaget är fast för att få tillfredsställande

	vidhäftning. Absorberande, porösa eller starkt kalkhaltiga underlag grundas med Gjøco primer för mur och betong. Gipsarbeten bör härda i minst 4 veckor innan ommålning. Alla konstruktionsbrister ska vara åtgärdade innan målningsarbetet påbörjas.
Applicering	Gjøco Akryl Fasademaling är klar att användas och ska normalt inte förtunnas. Vid användning av Gjøco Akryl Fasademaling på eternit rekommenderas att vidhäftning testas med en testbeläggning.
Anmärkning	Använd samma produktionsnummer på samma skikt och yta, för att undvika nyansskillnader i färgen. Nyansskillnader kan uppstå ifall då hinken bryts på olika brytmaskiner och/eller vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om det behövs mer färg till samma projekt i efterhand.
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar färg för att förhindra spill och uttorkning. Färgen ska transporteras och förvaras upprätt, torrt och frostfritt.
Avfallshantering	Flytande färg får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan ska lämnas till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning utan handtag, kan levereras som plastavfall.
	
Övrig information	Blanda väl. Olika batchnummer blandas före sista strykningen för att undvika glans och färgskillnader. Färgen får inte utsättas för frost. Akryl Fasademaling är inte lämplig för Supereternit. Förpackningsstorlekar: 2,7 och 9 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen. EU: s gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller: <30 g/l VOC.
<p>Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.</p>	
Kontaktinformation	Gjøco AB Arons Väg 11, 284 33 Perstorp Telefon: +46 (0)435 353 57 E-post: info@gjoco.se
	