

Produktdatablad

Gjøco Akryl Fasademaling



Gjøco Akryl Fasademaling er en mat, vejrbestandig akrylmaling til udendørs brug på mineralsk underlag. Den indeholder filmbeskyttende, svampeforebyggende middel og har en god vejrbestandighed. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malet mur, beton og eternit. Ikke egnet til Supereternit. Ved brug på beton- og cementelementer skal de kontrolleres for eventuel fugtighed og slip-let-behandling. Følg leverandørens anbefalinger. Produktet anbefales ikke på kalkrig puds. Akryl facademaling er ikke beregnet til gulve.


Revideret 07.10.2025

Symboler



Teknisk data

Type:	Ren akrylmaling
Farve:	Hvit, A, B og C base
Glans:	Mat
Litervægt:	1,5 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk
Fortynding/rengøringsmiddel:	Vand
Anbefalt filtykkelse, våd:	Ca.120 mikrometer
Anbefalt filtykkelse, tør:	Ca.40 mikrometer
Anbefalet forbrug:	4-8 m ² /liter, afhængig af underlaget
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dysetørrelse:	0,46 mm (0.018")
Sprøjtgevinkel:	65°-80°
Malingtryk:	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)
	Valg af dyse/sprøjtgevinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag.
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1/2 time
Overmalingsinterval, minimum:	2 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.
Minimum påføringstemperatur:	+ 5°C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for dugmatting m.m.

Forbehandling	Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og snavs. Følg brugsanvisningen på emballagen. Gammel løs maling, løs puds og støv skal fjernes ved børstning/afskrabning. Det er vigtigt, at underlaget er fast for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Sugende, porøse eller stærkt kridtede underlag grundes med Gjøco Primer til mur og betong. Pusarbejde bør hærde i mindst 4 uger, før det overmales. Alle byggefejl skal udbedres inden malerarbejdet påbegyndes.
Anvendelsesmåde	Gjøco Akryl Fasademaling er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Ved brug af Gjøco Akryl Fasademaling på eternit anbefales det at teste vedhæftningen med prøvestrøg.
Farve	Brug samme batchnummer på samme lag og samme overflade for at undgå farve- og glansforskelle. Spændet, hvor farven blandes ind på forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der efterfølgende skal bruges mere maling til samme projekt.
Opbevaring	Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald. 
Øvrige informationer	Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost. Emballagestørrelser: 2,7 og 9 liter
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <30 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Kontakt information

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

