

Produktdatablad

Gjøco Akryl Fasademaling



Gjøco Akryl Fasademaling er en matt, værbestandig akrylmaling for utendørs bruk på mur- og betong underlag. Den inneholder filmbeskyttende sopphindrende middel. Benyttes på ubehandlet eller tidligere malt mur, betong og eternitt. Ved bruk på betong- og sementelementer må eventuell fuktighet og slippbelegg sjekkes. Følg anbefalinger fra leverandør. Produktet anbefales ikke på kalkrik puss. Gjøco Akryl Fasademaling er ikke beregnet til gulv. Malingen har gode karbonatiserings-bremsende egenskaper.

Revidert 01.10.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Ren akrylmaling
Farge:	Hvit, A, B og C base
Glans:	Matt
Litervekt:	1,3 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 42 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	Ca.120 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	Ca.40 mikrometer
Anbefalt forbruk:	4-8 m²/liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1/2 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.
Permeabilitet og karbonatisering:	Oppfyller kravene til permeabilitet for CO2 i henhold til SS EN 1504-2 for overflatebeskyttelsesprodukter for betong. Permeabilitetstest i henhold til NS-EN 1062-6: CO2-permeabilitet (Barrier) – 9,6 Sd (m) ved 50 mikron – 102

Forbehandling	Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Gammel løs maling, løs puss og støv må fjernes ved børsting/skraping. Det er viktig at underlaget er fast, for å få tilfredsstillende vedheft. Sugende, porøst eller sterkt krittete underlag grunnes med Gjøco Primer for mur og betong. Pussarbeider bør herde i minimum 4 uker før overmaling. Alle byggetekniske mangler må utbedres før malerarbeidet påbegynnes.
Bruksmåte	Gjøco Akryl Fasademaling er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Ved bruk av Gjøco Akryl Fasademaling på eternit, anbefales det at vedheft testes ved prøveoppstrøk.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørrking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Rør godt om. Ulike batchnummer blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans og fargeforskjell. Malingen må ikke utsettes for frost. Akryl Fasademaling er ikke egnet til Supereternitt. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

