

## Produktdatablad

# Gjøco Antirustprimer



Gjøco Antirustprimer er en alkydbaseret zinkfosfatgrunder til brug på jern- og ståloverflader. Gjøco Antirust primer modvirker og hæmmer rustdannelse. Kan bruges på f.eks. cykler, hegn, portstolper, værktøj, maskiner, stålkonstruktioner mv. Overmal med Gjøco Emaljelak eller anden egnet maling.

Revidert 17.10.2024

Symboler




### Tekniske data

Type:	Alkydoliebaseret zinkfosfatprimer
Farge:	Sort og grå
Glans:	Mat
Litervekt:	Ca 1,3 kg/l
Tørstof:	Ca. 51 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller højtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding / rengøringsmiddel:	Mineralsk terpentint
Anbefalet forbrug:	Ca. 9 m <sup>2</sup> /liter, afhænging af underlaget.
Vejl. data højtrykssprøjte:	
Dyse:	0.53 mm (0.021")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstryk:	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	2 timer
Overmalingsinterval, minimum:	4 timer. Fuld vedhæftning opnås efter 4 ugers gennemhærdning. Afviger ved ændret temperatur, fugtighed, ventilation og filmtykkelse
Minimum påføringstemperatur:	0 °C

### Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og løs gammel maling. Fedt, olie og andre urenheder fjernes med Gjøco Power Wash og en højtrykssprøjte. Skyl godt med rent vand. Fjern så meget rust som muligt. Lad underlaget tørre godt inden videre behandling.

<b>Anvendelsesmåde</b>	Rør godt i malingen før brug. Udtynding anbefales normalt ikke. Hvis udtynding er nødvendig, brug White Spirit. Mal kun på rene og tørre overflader, og når stål, luft og maling har en temperatur over 0 °C. Ståltemperaturen skal være 3 °C over dugpunktet, når malingen påføres. Sprøjteudstyr rengøres med White Spirit. Gjøco Antirust Primer overmales med Gjøco Emaljelak eller anden passende topcoat.
<b>Opbevaring</b>	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
<b>Bortskaffelse af affald</b>	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. 
<b>Øvrige informationer</b>	Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede overflader skal hærde i minimum 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. Lyse mærker på mørke overflader fjernes med en mikrofiberklud og rent vand. Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 0,75 L, 3 L og 10 L.
<b>Sikkerhet</b>	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

**Kontaktoplysninger**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

