

Produktdatablad

Gjøco Antirustprimer



Gjøco Antirustprimer er en alkydbasert sinkfosfatprimer til bruk på jern og stål overflater. Gjøco Antirustprimer motvirker og hemmer rustdannelse. Kan benyttes på f.eks. sykler, gjerder, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner o.l. Overmales med Gjøco Emaljelakk eller andre egnede malinger.

Revidert 10.01.24

Symboler



Tekniske data

Type:	Alkydoljebasert sinkfosfatprimer
Farge:	Svart og grå
Glans:	Matt
Litervekt:	Ca 1,3 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 51 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt forbruk:	Ca. 9 m ² /liter, avhengig av underlaget
Veil. data høytrykkssprøyte:	
Dysetørrelse:	0.53 mm (0.021")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	2 timer
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmykkelse
Minimum påføringstemperatur:	0°C

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann. Fjern så mye som mulig av rust. La underlaget tørke godt før videre behandling.

Bruksmåte	Malingen røres godt om før bruk. Tynning er normalt ikke anbefalt. Dersom tynning er nødvendig, benyttes White Spirit. Mal bare rent og tørt underlag, og når stål, luft og maling har temperatur over 0°C. Ståltemperaturen må være 3°C over duggpunktet når malingen påføres. Sprøyteutstyr rengjøres med White Spirit. Gjøco Antirustprimer overmales med Gjøco Emaljelakk eller andre egnede toppstrøk.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. 
Øvrig informasjon	Påføringstemperatur i luft og underlag må være minst +10°C. Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 0,75 L, 3 L og 10 L.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon **Gjøco AS**
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no

