

Produktdatablad

Gjøco Bunnstoff Primer Grå



Gjøco Bunnstoff primer er en anti-korrosiv primer til brug under vandlinjen på både træ, glasfiber, plastik og stål. Klæber også til Teflon-baseret bundmateriale. Anvendes som primer under Gjøco Selvpolerende primer. Ikke egnet til aluminium og mod osmose.

Revidert 17.10.2024

Symboler



Tekniske data


Type:	Antikorrosiv primer				
Farge:	Grå				
Flammepunkt:	Ca. 26 °C				
Litervekt:	1,23 kg/l				
Tørstof:	Ca. 30 volum%				
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller høytrykksprøtje. Sprøtting anbefales kun for fagfolk.				
Fortynding / rengøringsmiddel:	Xylen. Fortynding: 15-25 volum%				
Anbefalet forbrug:	Ca. 10 m ² /liter (teoretisk)				
Filmtykkelse:					
Våd:	100 mikrometer				
Tør:	30 mikrometer				
Vejledningsdata lavtrykksprøtje:					
Malingstryk:	15-18 MPa				
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):					
Tørketid:	Luft temperatur	5°C	10°C	20°C	30°C
	Overflatetørr	40 min	30 min	20 min	15 min
	Overmalbarhet, min	5 timer	4 timer	3 timer	2 timer
	Max*	7 dager	7 dager	7 dager	5 dager

Tørketidene er avhengig av filmtykkelse.

Max*: Maksimal tid før overmaling med Selvpolerende bunnstoff.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt og fri for fett, olie, rust og løs gammel maling. Fett, olie og andre urenheder fjernes med Gjøco Power Wash og en høytrykksprøtje. Skyl godt med rent vand. Fjern så meget rust som muligt. Lad underlaget tørre godt inden videre behandling.

Anvendelsesmåde	Rør godt i malingen før brug. Udtynding anbefales normalt ikke. Hvis udtynding er nødvendig, brug White Spirit. Mal kun på rene og tørre overflader, og når stål, luft og maling har en temperatur over 0 °C. Ståltemperaturen skal være 3 °C over dugpunktet, når malingen påføres. Sprøjteudstyr rengøres med White Spirit. Gjøco Antirust Primer overmales med Gjøco Emaljelak eller anden passende topcoat.
Opbevaring	Luk låget tæt ved opbevaring af maling for at forhindre spild og udtørring. Malingen skal transporteres og opbevares lodret, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	Flydende maling og vaskevand må ikke tømmes i kloaker eller i naturen, men skal afleveres på en miljøstation. 
Øvrige informationer	Påføringsstemperatur i luft og underlag skal være mindst +10°C. Malede overflader skal hærde i minimum 4 uger før rengøring med et mildt rengøringsmiddel. Lyse mærker på mørke overflader fjernes med en mikrofiberklud og rent vand. Rør godt rundt før brug. Emballagestørrelser: 0,75 L, 3 L og 10 L.
Sikkerhet	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs oplysningerne på emballagen. EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder: <500 g/l VOC.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorietests og praktisk erfaring. Vores produkter betragtes som halvfabrikata og da de forhold, som produkterne anvendes under, ofte er uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores almindelige betingelser for salg, levering og service, med mindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og til at ændre de specificerede data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver.

Kontaktoplysninger

Gjøco AS
Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

