

# GJØCO BUNNSTOFF PRIMER GRÅ



Gjøco Bunnstoff primer er en antikorrosiv primer til bruk under vannlinjen på tre-, -glassfiber, -plast- og stålbåter. Benyttes som primer under Gjøco Selvpolerende bunnstoff. Kan ikke brukes på aluminiumsbåter.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Antikorrosiv primer
Farge:	Grå
Viskositet (P):	>200 s (Ford Cup nr. 4)
Flammepunkt:	Ca. 34 °C
Egenvekt (kg/l):	1,23
Tørrstoff (volum %):	Ca. 40

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull eller lavtrykkssprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Xylen
Forbruk:	Ca. 10 m <sup>2</sup> /liter
Min. påføringstemperatur:	0 °C
Max luftfuktighet:	85 % R.H. (min. +3 °C over duggpunktet)
Malingstrykk lavtrykkssprøyte:	15,0 – 18,0 MPa

Filmtykkelse og forbruk:	Min	Max
Filmtykkelse, våt	100 µm	188 µm
Filmtykkelse, tørr	40 µm	75 µm
Forbruk	10,0 m <sup>2</sup> /liter	5,3 m <sup>2</sup> /liter

  

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.) ved filmtykkelse på ca. 35-40 µm:	Luft temperatur	5°C	10°C	23°C	30°C
Støvtørr		40 min	30 min	30 min	15 min
Overmalbarhet, min		5 timer	4 timer	3 timer	2 timer
Max		7 dager	7 dager	7 dager	7 dager

Tørketidene er avhengig av filmtykkelse

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Generelt før all behandling: Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt etter med rent ferskvann. Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling.

# GJØCO BUNNSTOFF PRIMER GRÅ



Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Kraftvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann.

## Bruksmåte

- Båter med gammelt bunnstoff: Rubb overflaten med sandpapir. Påfør ett strøk med Gjøco Bunnstoff primer.
- Glassfiber/plastbåter: Rubb overflaten med sandpapir. Fjern støv og forurensning med Xylen. Påfør min. 3 strøk med Gjøco Bunnstoff primer.
- Stålbåter: Rustent underlag sandblåses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Påfør min. 3 strøk med Gjøco bunnstoff primer.
- Tidligere behandlet trebåter: Rubb overflaten med sandpapir. Påfør 3-4 strøk med Gjøco Bunnstoff primer.

Overmales med Gjøco Selvpolerende bunnstoff. Båter som er primet og som blir stående mer enn 7 dager før videre behandling, må rubbes før overmaling.

## Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Produktet skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Rør godt om før bruk. La boksen stå i 10 minutter for å unngå luftbobler. Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Emballasjestørrelser: 0,75 liter.

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som

# GJØCO BUNNSTOFF PRIMER GRÅ



---

halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS

---