

Gjøco Bunnstoff primer er en antikorrosiv primer til brug under vandlinjen på træ-, glasfiber-, plast- og stålåde. Benyttes som primer under Gjøco Selvpolerende Bunnstoff. Kan ikke bruges på aluminiumsbåde.

FYSISKE DATA

Type:	Antikorrosiv primer
Farve:	Grå
Viskositet (P):	>200 s (Ford Cup nr. 4)
Flammepunkt:	Ca. 34 °C
Egenvægt (kg/l):	1,23
Tørstof (volumen %):	Ca. 40

ANVENDELSESDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Sprøjtning anbefales kun for fagfolk.
Fortynding/rengøringsmiddel:	Xylen
Forbrug:	Ca. 10 m ² /liter
Min. påføringstemperatur:	0 °C
Maks. luftfugtighed:	85 % R.H. (min. +3 °C over dugpunktet)
Malingstryk lavtrykssprøjte:	15,0 – 18,0 MPa
Filmtykkelse og forbrug:	

	Min.	Maks.
Filmtykkelse, våd	100 µm	188 µm
Filmtykkelse, tør	40 µm	75 µm
Forbrug	10,0 m ² /liter	5,3 m ² /liter

Tørretider (23° C, 50 % R.H.) ved en filmtykkelse på ca. 35-40 µm:	Lufttemperatur	5°C	10°C	23°C	30°C
	Støvtør	40 min.	30 min.	30 min.	15 min.
	Overmalbarhed, min.	5 timer	4 timer	3 timer	2 timer
	Maks.	7 dage	7 dage	7 dage	7 dage

Tørretiderne afhænger af filmtykkelsen

BRUGSANVISNING

Forbehandling

Generelt før al behandling: Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel maling. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Husvask og højtrykssprøjte. Skyl godt efter med rent ferskvand. Underlaget skal være tørt og fri for fedt, olie, rust og afskallet gammel maling.

Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Fedt, olie og anden tilsmudsning fjernes med Gjøco Kraftvask og højtryksprøjte. Skyl godt med rent vand.

Anvendelsesmåde

Både med gammel bundmaling:	Rub overfladen med sandpapir. Påfør et strøg Gjøco Bunnstoff Primer.
Glasfiber-/plastbåde:	Rub overfladen med sandpapir. Fjern støv og forurening med Xylen. Påfør min. 3 strøg Gjøco Bunnstoff Primer.
Stålbåde:	Rustent underlag sandblæses til SA 2½ eller børstes til SA 2. Påfør min. 3 strøg Gjøco Bunnstoff Primer.
Tidligere behandlede træbåde:	Rub overfladen med sandpapir. Påfør 3-4 strøg Gjøco Bunnstoff Primer.

Overmales med Gjøco Selvpolerende bundmaling. Både, som er primet, og som skal stå mere end 7 dage før videre behandling, skal rubbes før overmaling.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af produktet for at forhindre spild og indtørring.

Produktet skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af affald

Produktet må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.



ØVRIGE INFORMATIONER

Omrøres godt før brug. Lad dåsen stå i 10 minutter for at undgå luftbobler. Produktet skal opbevares i henhold til de nationale bestemmelser.

Emballagestørrelser: 0,75 liter.

SIKKERHED

Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Maling kan betragtes som halvfabrikata, og resultatet afhænger af forbehandling, temperatur, påføring, underlagstype osv. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

Udgivet af Gjøco AS